

VS-W

Transparentní, vodou ředitelný, akrylový ochranný lak s nanomolekulární strukturou

Popis

VS-W je hotový, transparentní, akrylový, vodou ředitelný lak s nanomolekulární strukturou, používaný pro ochranu cementových podkladů (beton, dekorativní mikrocementové stěrky atd.).

- Zvýrazňuje přirozenou barvu materiálu a dodává krásný lesklý vzhled.
- Je UV stabilní; časem nežloutne.
- Je bezrozpuštědlový a bez zápachu, ideální pro vnitřní, špatně větrané prostory.
- Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Oblasti použití

VS-W zvýrazňuje přirozenou barvu povrchu a zároveň jej chrání před znečištěním. Je vhodný pro aplikaci na cementové podklady, jako jsou dekorativní mikrocementy, a před aplikací polyuretanových laků. Pro vnitřní i venkovní použití na nástěnných a podlahových plochách.

Technické údaje

Barva:	transparentní (po zaschnutí)
Hustota:	0,98 kg/l
Suchý na dotek:	20 ± 5 min
Doba pro přetření:	3-4 h
Viskozita (DIN 53211-70, 2 mm, 23 °C):	100 ± 10 s
Stupeň lesku (EN ISO 2813-99, 20 °C):	> 60 %
Obsah sušiny hmotnostně (EN ISO 3251-03):	26 ± 2 %

Čištění nářadí: Před čištěním odstraňte z nářadí co nejvíce materiálu. Ihned po použití nářadí důkladně očistěte vodou a mýdlem.

Pokyny k použití

1. Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, bez mastnoty, oleje, uvolněných částic, prachu atd.

2. Aplikace

VS-W se ředí vodou v poměru 1:1 objemově a poté se nanáší štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší po zaschnutí první.

Spotřeba

150-200 ml/m²/vrstva, v závislosti na savosti podkladu.

Balení

Nádoby 1 l, 5 l a 20 l.

Skladovatelnost - skladování

24 měsíců od data výroby, pokud je skladován v původním neotevřeném obalu při teplotách mezi +5 °C a +35 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

Poznámky

- Teplota během aplikace výrobku by měla být mezi +5 °C a +35 °C.
- Před použitím se prosím seznamte s bezpečnostními pokyny uvedenými na obalu.

Těkávé organické látky (VOC)

Podle směrnice 2004/42/CE (příloha II, tabulka A) je maximální povolený obsah VOC pro podkategorii výrobku i, typ WB, 140 g/l (2010) pro výrobek připravený k použití.

Výrobek VS-W připravený k použití obsahuje maximálně 16 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu

