



FLEX MS-45

Elastomérne lepidlo a tmel

POPIS

Jednozložkové elastomérne lepidlo a tmel na báze hybridných polymérnych živíc.

Ponúka:

- Odolnosť voči teplotným výkyvom od -40 °C do +90 °C
- Vynikajúci výkon lepenia na akýkoľvek druh stavebného materiálu
- Vysokú elasticitu
- Veľkú odolnosť proti starnutiu a poveternostným vplyvom
- Priľnavosť k vlhkým podkladom (aj bez penetrácie)
- Dobrú odolnosť voči rastu plesní
- Pretierateľnosť po vytvrdnutí

OBLASŤ POUŽITIA

FLEX MS-45 je vhodné na utesňovanie zvislých a vodorovných škár (o šírke 3-40 mm) v interiéri aj exteriéri medzi materiálmi, ako je sklo, hliník, drevo, žula, mramor, PVC atď. Vhodné tiež na pružné lepenie na rôznych podkladoch. Neodporúča sa ho použiť na škáry ponorené do vody alebo na priamy kontakt s potravinami.

V prípade škárovania prírodných alebo umelých kameňov, ako je mramor a žula kontaktujte prosím oddelenie technickej podpory spoločnosti ISOMAT.

TECHNICKÉ DÁTA

| | |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Forma: | hybridná polymérna živica |
| Farba: | biela, sivá, červenohnedá |
| Prevádzková teplota: | od +5 °C do +40 °C |
| Tvorba filmu: | po 30-45 min. |
| Rýchlosť vytvrdzovania: | 2-3 mm/deň |
| Schopnosť pohybu spoje: | ±25 % |
| Obnovenie pružnosti: | cca 95 % |
| Tvrdosť SHORE A: | 40 |
| Predĺženie pri pretrhnutí: (ISO 8339) | 500 % |

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Príprava podkladu

Podklad musí byť zbavený prachu, voľných častíc, mastnoty atď. Škáru je potrebné očistiť štetcom alebo drôteným kartáčom a potom ju otryskať vzduchom.

Aby sa zabránilo nežiaducemu znečisteniu okrajov spoja, použije sa pozdĺž okrajov samolepiaca papierová páska, ktorá sa ihneď po utesnení spoja odstráni (pred vytvorením filmu).

2. Aplikácia

Kartuš sa vloží do špeciálnej pištole a tryska sa šikmo zreže tak, aby nezapadla do škáry, ale sotva sa jej dotýkala a kĺzala po hranách. FLEX MS-45 sa nanáša pohybom kartuše pozdĺž osi škáry pod uhlom 45°. Ešte čerstvý tmel sa vyhladí hladítkom.

Čistenie náradia:

Náradie sa musí dôkladne vyčistiť bežným rozpúšťadlami, kým je materiál ešte čerstvý. Pokiaľ materiál stvrdol, náradie je možné čistiť iba mechanicky.

SPOTREBA

Orientačná spotreba: 1 kartuš/10 lineárnych metrov.

BALENIE

- 280 ml kartuš, k dispozícii v bielej, sivej a červenohnedej farbe
- 600 ml klobása, k dispozícii v sivej farbe

DOBA POUŽITEĽNOSTI – SKLADOVANIE

Aspoň 12 mesiacov od dátumu výroby, v suchých a bezmrazých podmienkach.

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste vychádzajú zo znalostí a skúseností Oddelenia výskumu a vývoja našej spoločnosti a na výsledkoch dlhodobých aplikácií produktu v praxi. Odporúčania a návrhy týkajúce sa použitia produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky počas aplikácie sú mimo kontroly našej spoločnosti. Užívateľ je preto zodpovedný za výber výrobku vhodného pre zamýšľanú aplikáciu. Aktuálne vydanie tohto technického listu automaticky ruší predchádzajúce technické listy týkajúce sa rovnakého produktu.