

STAUF

seit 1828

STAUF D 37

Prémiové disperzné podlahové a kontaktné lepidlo

Číslo produktu	141070
Popis produktu	- Široké spektrum použitia - Vhodné na mokré lepenie, lepenie citlivé na tlak a kontaktné lepenie - Veľmi dlhá doba spracovateľnosti - Veľmi ekonomické - Vynikajúca počiatočná lepidivosť
Vhodné pre nasledujúce typy podláh	- Všívajú koberec so strapcami, s latexovým poťahom, penovým alebo syntetickým dvojitém podkladom - Všívajú koberec so strapcami s flísovým podkladom - CV krytiny - Gumové krytiny s hladkým, brúseným podkladom do hrúbky 2,5 mm - Homogénne / heterogénne PVC, s penovým PVC podkladom, kremeň-vinyllové dlaždice - LVT (luxusné vinyllové dlaždice) - Tkanina, kokosové / sisalové vlákno, podklad potiahnutý latexom
Vhodné podklady	- Betónové steny - Podlahy zo síranu vápenatého - Zdvojené podlahy - Staré elastické podlahové krytiny na vyžiadanie - Drevené podklady v interiéri - Nivelačné hmoty STAUF - Murivo - Drevotrieska (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4) - Homogénne sadrokartónové dosky - Cementové podlahy - Cementové omietky
Vhodné základné nátery	STAUF VDP 130
Vhodné nivelačné hmoty	- STAUF XP 20 - STAUF GS - STAUF GS-Stand - STAUF GS Basic - STAUF FZ - STAUF XP 10 - STAUF RM - STAUF SSP RAPID
Vhodné podložky	Iba na vyžiadanie
Vhodné čistidlá	Voda
Vlastnosti výrobku	- Odolný proti starnutiu - Vhodné pre podlahové vykurovacie systémy - Dobrá zmáčavosť - Vysoká koncová pevnosť

	• Veľmi dlhá lepiivosť • Vhodné pre kolieskové otočné stoličky podľa DIN EN 12529 • Pre univerzálne použitie
Farba	Krémová
Spotreba na m ²	• 275 g so zubovou stierkou STAUF č. 1 • 325 g so zubovou stierkou STAUF č. 2 • 200 g so zubovou stierkou STAUF č. 9 • 240 g pri aplikácii valčekom
Doba spracovateľnosti	• Lepenie citlivé na tlak a kontaktné lepenie: až 80 minút pri 20 °C • Mokrú lepenie: do 30 minút pri 20 °C
Doba odvetrania	• Lepenie citlivé na tlak a kontaktné lepenie: až 60 minút pri 20 °C • Mokrú lepenie: 5 - 25 minút
Pochôdnosť	Po približne 24 hodinách
Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
DIBT	Z-155.20-310
Požiadavky na dopravu	• Nesmie premrznuť • Sucho • Chlad
Požiadavky na skladovanie	Nesmie premrznuť
Skladovateľnosť	9 mesiacov
GIS kód	D1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balenie	• 6 kg plastový kýblik • 14 kg plastový kýblik

PREHLIADKA PODKLADU

Pred začatím prác musí byť podklad skontrolovaný podľa normy DIN 18365 alebo podľa príslušných národných noriem (napr. BS 5325). Podklad musí byť odolný voči tlaku a ťahu, bez trhlín, musí mať dostatočnú povrchovú pevnosť, musí byť trvale suchý, rovný, čistý a nesmie obsahovať znečisťujúce látky, ktoré by bránili priľnutiu, zvyšky lepidla a pod. Ďalej je potrebné skontrolovať pórovitosť a priľnavosť povrchu. Skontrolujte tiež obsah vlhkosti v podklade, jeho absorpčné vlastnosti, teplotu v miestnosti, vlhkosť vzduchu a teplotu podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Je treba zaistiť, aby bola vykonaná dôkladná príprava podkladu. Podlahy musia byť čisté, musia mať dostatočnú povrchovú pevnosť, musia byť rovné, trvalo suché a nesmú sa na nich vyskytovať trhliny. V závislosti od typu a stavu podkladu sa vykoná mechanická úprava podkladu (zametenie, vysávanie, mechanické brúsenie, pieskovanie, frézovanie, otryskanie). Trhliny a škáry, s výnimkou dilatačných a iných konštrukčných škár, musia byť pevne uzavreté pomocou opravnej živice a podlahových spôn STAUF. Dutiny a nerovnosti je nutné zaplniť opravou a vyrovnávacou hmotou STAUF.

Pred položením krytiny musí byť riadne pripravený podklad vyrovnaný vhodnou nivelačnou hmotou STAUF. Po vyrovnaní podkladu už neaplikujte základný náter (penetráciu).

Teplota podlahy by sa mala počas pokládky pohybovať okolo 18 až 22 °C. Informácie o teplotách je potrebné dodržiavať podľa návodu na pokládku od výrobcu podlahy. Podlahové vykurovanie treba nechať vypnuté približne 48 hodín pred lepením podlahovej krytiny a 48 hodín po pokládke.

SPRACOVANIE

Spracovanie pri mokrom lepení: Lepidlá na podklad nanášajte vhodným nástrojom, dbajte na to, aby lepidlo netvorilo mláky a bolo nanesené rovnomerne. Po odvetraní a potom, čo lepidlo spriehľadní položte počas doby spracovania krytinu a pevne ju pritlačte alebo prihľadte. Stočené okraje krytiny pred položením narovnajzte silným ťahom. Zabráňte tvorbe bublín pritlačením krytiny smerom dole, v prípade potreby použite korkovú dosku alebo valček. Najmä pri pokládke pružných podlahových krytín s fleecovou alebo podobnou podložkou sa skracuje doba odvetrania a doba spracovateľnosti. Nechajte odpočinúť 15 - 30 minút a potom krytinu dôkladne prihľadte alebo uvalcujte. Prípadné nadvihnuté okraje krytiny znovu prihľadte v priebehu 60 minút.

Spracovanie pri použití ako lepidlo citlivé na tlak: pri pokládke krytiny vždy postupujte podľa inštrukcií výrobcu. Nechajte lepidlo zaschnúť, pokiaľ už nebude tekuté, ale skôr lepkavé.

Spracovanie pri kontaktnom lepení: vhodným valčekom naneste lepidlo v hrubej vrstve rovnomerne na podklad a na zadnú stranu krytiny. Nechajte lepidlo zaschnúť, kým obe vrstvy lepidla nebudú priehľadné. Položte krytinu do lepidla počas doby spracovateľnosti a silne ju pritlačte alebo prihľadte (čím väčší tlak, tým pevnejšie spojenie). Okraje silne poklepte gumovou paličkou. Po položení už nie je možná zmena polohy.

POCHÔDZNOSŤ

Mokrú lepenie: zaťažiť možno po 24 hodinách. Škály utesnite najskôr po 48 hodinách. Lepenie citlivé na tlak a kontaktné lepenie: zaťažiť je možné okamžite. Škály utesnite najskôr po 12 hodinách.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalčné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosť.