

STAUF

seit 1828

STAUF D 8

Nízkoemisné disperzné lepidlo na linoleum a textilné lepidlo na podlahové krytiny s vynikajúcou počiatočnou lepiivosťou

Číslo produktu	141360
Popis produktu	- Krátka doba odvetrania - Vysoká rozmerová stabilita - Dokonalá štruktúra pri lepení - Stabilné adhezívne drážkovanie
Rozsah použitia	- Inštalácia linolea vo forme dlaždíc a dosiek - Pre textilné podlahové krytiny - Korkové podlahové krytiny z lisovaného korku podľa DIN EN 12104
Vhodné pre nasledujúce typy podláh	- Linoleum (dosky, dlaždice) s hrúbkou až 4 mm - Ihličková plst' - Kugelgarn® - Homogénny korok, leštený, nedokončený povrch, max. 600x600 mm do hrúbky 6 mm
Vhodné podklady	- Podlahy zo síranu vápenatého (flow) - Zvýšené prístupové podlahy - Vyrovnávacie hmoty STAUF - Drevotriekové dosky (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4) - Nelaminované sadrovláknité dosky - Cementové podlahy
Vhodné vyrovnávacie hmoty	- STAUF XP 20 - STAUF GS - STAUF GS-Stand - STAUF GS Basic - STAUF FZ - STAUF XP 10 - STAUF RM - STAUF SSP RAPID
Vhodné podložky	Iba na vyžiadanie
Vlastnosti výrobku	- Odolné proti starnutiu - Vhodné pre systémy podlahového vykurovania - Dobré zmáčivé vlastnosti - Krátka doba odvetrania - Rýchla doba tuhnutia - Vhodné pre otočné kolieskové stoličky podľa DIN EN 12529
Farba	Krémová
Spotreba na m ²	400 g so zubovou stierkou STAUF č. 2 325 g so zubovou stierkou STAUF č. 1
Doba spracovateľnosti	5–15 minút pri 20 °C
Doba odvetrania	0–10 minút
Pochôdnosť	Po cca 24 hodinách

Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
DIBT	Z-155.20-305
Požiadavky na dopravu	Nesmie premrznúť
Požiadavky na skladovanie	• Sucho • Chladno • Nesmie premrznúť
Skladovateľnosť	9 mesiacov
Dostupné balenie	14 kg plastový kýblik
GIS kód	D1
EMI kód	EC1 plus

PREHLIADKA PODKLADU

Pred začatím spracovania musí byť podklad skontrolovaný podľa normy DIN 18365 alebo zodpovedajúcich národných noriem. Podklad musí byť odolný voči tlaku a ťahu, bez trhlín, trvale suchý, rovný, bez nečistôt, ktoré by mohli brániť príľnavosti, spekových vrstiev atď., ďalej musí mať dostatočnú povrchovú pevnosť. Okrem toho je potrebné skontrolovať pórovitosť a príľnavosť povrchu. Skontrolujte tiež vlhkosť a nasiakavosť podkladu, ako aj teplotu, vlhkosť vzduchu a teplotu podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Je potrebné dbať na pripravenosť podkladu na pokládku, a to prevedením riadnej prípravy. Podlahy musia byť čisté, rovné, trvalo suché a bez trhlín, ďalej musia mať dostatočnú povrchovú pevnosť a dobrú príľnavosť. V závislosti od typu a stavu podkladu musí byť vykonaná mechanická predúprava podkladu (zametanie, vysávanie, mechanické kartáčovanie, brúsenie, frézovanie, tryskanie). Trhliny a škáry, s výnimkou dilatačných a iných konštrukčných škár, musia byť pevne uzavreté opravnou živicom STAUF a podlahovými sponami. Dutiny a priehlbiny je možné vyplniť nesamonivelačnou vyrovnávacou hmotou STAUF.

Pred položením krytiny musí byť riadne pripravený podklad vyrovnaný vhodnou nivelačnou hmotou STAUF. Po vyrovnaní podkladu už neaplikujte základný náter (penetráciu).

Teplota podlahy by sa mala počas pokládky pohybovať okolo 18 až 22 °C. Informácie o teplotách je potrebné dodržiavať podľa návodu na pokládku od výrobcu podlahy. Podlahové vykurovanie treba nechať vypnuté približne 48 hodín pred lepením podlahovej krytiny a 48 hodín po pokládke.

SPRACOVANIE

Pokiaľ ide o inštaláciu, vždy dodržujte doplňujúce pokyny výrobcov podláh. Lepidlá nanášajte na podklad vhodným aplikačným zariadením, zamedzte tvorbe kaluží a vreciek lepidla. Po uplynutí stanovenej doby odvetrania a potom, čo lepiaci film spriehľadní položte podlahovú krytinu v rámci doby spracovateľnosti a pevne ju pritlačte alebo pretrite. Hrubo štruktúrované podlahové krytiny vyžadujú zodpovedajúcu veľkosť zubovej stierky. Uistite sa, že je podklad úplne navlhčený! Vzduchovým bublinám zabránite pritlačením, v prípade potreby korkovou doskou alebo valčekom. Po 15-30 minútach podlahovú krytinu znova pevne pritlačte alebo zvalcujte.

POCHÔDZNOSŤ

Zaťažiteľnosť je možná po 24 hodinách, práca so spojmi najskôr po 48 hodinách, povrchová úprava korkových dlaždíc najskôr po 48 hodinách.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalčné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosti.