

VELOSIT® PA 911

**Universální penetrace
pro malty a lepidla**

≡velosit



Oblasti použití

VELOSIT PA 911 je akrylátová penetrace pro typické stavební podklady jako suchá stěna, beton a zdivo.

Typické oblasti použití jsou mimo jiné:

- Penetrace pod lepidla a malty
- Zpevnění prашných povrchů
- Pro interiér a exteriér pod krycí vrstvy
- Uzavření nasákavých podkladů

Vlastnosti

VELOSIT PA 911 je rychle tvrdnoucí akrylátová penetrace.

VELOSIT PA 911 splňuje požadavky EN 1504-2 jako impregnace (I) a lze jej použít podle principu 1 dle EN 1504-9. VELOSIT PA 911 se nanáší štětcem nebo válečkem.

- Zlepšuje přilnavost, reguluje nasákavost vnitřního podkladu
- Pro exteriér pod krycí vrstvy
- Doba schnutí 1-2 hodiny při 23 °C (73 °F) a 60 % rel. vlhkosti
- Bez rozpouštědel, nízký zápach
- Kapilárně aktivní, vysoká hloubka průniku



Aplikace

1.) Příprava podkladu

VELOSIT PA 911 je určen pro minerální podklady, jako je beton, zdivo nebo nasákavé přírodní kameny, ale také pro sádrokarton nebo sádrovláknité desky.

Podklad musí být připraven tak, aby byly odstraněny všechny látky narušující přilnavost. Podrobná příprava podkladu je popsána v příslušném technickém listu finálního výrobku.

2.) Zpracování

V závislosti na nasákavosti podkladu lze VELOSIT PA 911 ředit až 3 díly vody. Výrobek se nanáší štětcem nebo válečkem na podklad. Vyvarujte se hromadění.

3.) Ošetřování

VELOSIT PA 911 nevyžaduje ošetřování.

Odhadovaná spotřeba

Spotřeba závisí na drsnosti povrchu a nasákavosti. Typické spotřeby jsou 0,03–0,1 l/m² (0,7–2,5 gal na 1 000 ft²).

Čištění

VELOSIT PA 911 lze v čerstvém stavu odstranit vodou. Po vytvrzení je možné pouze mechanické čištění.

Technické parametry

Barva:	bílá
Hustota:	1,01 kg/l
Teplota podkladu:	5–35 °C (40–95 °F)
Kapilární absorpce vody*:	0,1 kg/m ² x h ^{0,5}
Hloubka průniku**:	> 5 mm

*0,1 l/m² na betonu

Balení

VELOSIT PA 911 je k dispozici v plastových nádobách 10 kg (22 lb.) a 25 kg (55 lb.).

Skladování

VELOSIT PA 911 lze skladovat v neotevřených originálních obalech po dobu 24 měsíců při teplotě 5–35 °C (40–95 °F) na suchém místě chráněném před slunečním zářením.

Bezpečnost

Dodržujte aktuálně platný bezpečnostní list a řiďte se popsanými bezpečnostními opatřeními při manipulaci s výrobkem.

Doporučení

VELOSIT PA 911 je určen pouze pro profesionální aplikátory.

Všechny popsané vlastnosti výrobku jsou stanoveny za kontrolovaných laboratorních podmínek podle příslušných mezinárodních norem. Hodnoty stanovené při aplikaci na staveništi se mohou od uvedených hodnot lišit.

Vždy používejte nejnovější verzi tohoto technického listu dostupnou na našich webových stránkách www.velosit.de.

Výrobce

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 5–7
32805 Horn-Bad Meinberg
Německo