VNÚTORNÝ IZOLAČNÝ ROH

Na trvalé utesnenie vnútorných rohov v budovách

SPRACOVANIE

Povrch musí byť stabilný, značne suchý a zbavený prachu, nečistôt a iných priľnavosť znižujúcich a uvoľnených zložiek. Výlomy na hranách je treba reprofilovať vhodnými opravnými systémami a vyplniť štrkové hniezda a nerovnosti. Oddeľujúce sa zložky, ako je cementová pasta, uvoľnené nátery a špicaté zrná v povrchu, musia byť odstránené vhodnými metódami (napr. pieskovaním, škrabaním). Lepidlo alebo maltu určenú pre príslušné tesniace opatrenia zmiešajte podľa pokynov výrobcu, v prípade potreby dbajte na dobu zrenia a pripravenú zmes naneste štetcom alebo uhlovým štetcom hojne na povrch v základnej vrstve. Dbajte na dobu spracovania a dobu použiteľnosti lepidla alebo malty! Následne umiestnite roh do mokrého adhézneho lôžka bez akýchkoľvek záhybov a pevne pritlačte okraj nosného materiálu pomocou špachtle alebo hladidla tak, aby lepidlo/malta úplne preniklo do nosného materiálu.

TECHNICKÉ DÁTA

Membrána	TPE
Nosný materiál	PES pletenina
Šírka	cca 140 mm
Výška	cca 60 mm
Celková hrúbka	0,6 mm
Pozdĺžne roztiahnutie	105 %
Priečne roztiahnutie	165 %
Tlak pri roztrhnutí	>1,5bar
Odolnosť proti ozónu	500 h

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

kyselina chlorovodíková 3 %	+
kyselina sírová 35 %	+
kyselina citrónová 100 g/l	+
kyselina mliečna 5 %	+
chlórnan sodný 0,3 g/l	+
slaná voda (20 g/l)	+

+ odolnosť/- neodolnosť

SPÔSOB BALENIA

Dĺžka rolky podľa priania.

Vyššie uvedené informácie zodpovedajú aktuálnemu štádiu vývoja. Nepovažujú sa za úplné. Vzhľadom na to, že použitie a spracovanie našich výrobkov je mimo našej kontroly a meniace sa okolnosti v oblasti použitia, pracovných postupov a materiálov vyžadujú koordináciu s príslušnými pracovnoprávnymi vzťahmi, nemožno z týchto technických informácií vyvodzovať právnu záväznosť. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce technické listy.