VNITŘNÍ IZOLAČNÍ RŮŽEK

Pro trvalé utěsnění vnitřních rohů v budovách

ZPRACOVÁNÍ

Povrch musí být stabilní, značně suchý a zbavený prachu, nečistot a jiných přilnavost snižujících a uvolněných složek. Výlomy na hranách je třeba reprofilovat vhodnými opravnými systémy a vyplnit štěrková hnízda a nerovnosti. Oddělující se složky, jako je cementová pasta, uvolněné nátěry a špičatá zrna v povrchu, musí být odstraněny vhodnými metodami (např. pískováním, škrábáním). Lepidlo nebo maltu určenou pro příslušné těsnicí opatření smíchejte podle pokynů výrobce, v případě potřeby dbejte na dobu zrání a připravenou směs naneste štětcem nebo úhlovým štětcem hojně na povrch v základní vrstvě. Dbejte na dobu zpracování a dobu použitelnosti lepidla nebo malty! Následně umístěte roh do mokrého adhezního lůžka bez jakýchkoli záhybů a pevně přitlačte okraj nosného materiálu pomocí špachtle nebo hladítka tak, aby lepidlo/malta zcela proniklo do nosného materiálu.

TECHNICKÁ DATA

Membrána	TPE
Nosný materiál	PES pletenina
Šířka	cca 140 mm
Výška	cca 60 mm
Celková tloušťka	0,6 mm
Podélné roztažení	105 %
Příčné roztažení	165 %
Tlak při roztržení	>1,5bar
Odolnost proti ozónu	500 h

CHEMICKÁ ODOLNOST

kyselina chlorovodíková 3 %	+
kyselina sírová 35 %	+
kyselina citronová 100 g/l	+
kyselina mléčná 5 %	+
chlornan sodný 0,3 g/l	+
slaná voda (20 g/l)	+

+ odolnost/- neodolnost

ZPŮSOB BALENÍ

Délka role dle přání.

Výše uvedené informace odpovídají aktuálnímu stadiu vývoje. Nepovažují se za úplné. Vzhledem k tomu, že použití a zpracování našich výrobků je mimo naši kontrolu a měnící se okolnosti v oblasti použití, pracovních postupů a materiálů vyžadují koordinaci s příslušnými pracovněprávními vztahy, nelze z těchto technických informací vyvozovat právní závaznost. Tímto vydáním pozbývají platnost všechny dřívější technické listy.