

# VNĚJŠÍ IZOLAČNÍ RŮŽEK

Pro trvalé utěsnění vnějších rohů v budovách

## ZPRACOVÁNÍ

Povrch musí být stabilní, značně suchý a zbavený prachu, nečistot a jiných přilnavost snižujících a uvolněných složek. Výlomy na hranách je třeba reprofilovat vhodnými opravnými systémy a vyplnit šterková hnízda a nerovnosti. Oddělující se složky, jako je cementová pasta, uvolněné nátěry a špičatá zrna v povrchu, musí být odstraněny vhodnými metodami (např. pískováním, škrábáním). Lepidlo nebo maltu určenou pro příslušné těsnicí opatření smíchejte podle pokynů výrobce, v případě potřeby dbejte na dobu zrání a připravenou směs naneste štětcem nebo úhlovým štětcem hojně na povrch v základní vrstvě. Dbejte na dobu zpracování a dobu použitelnosti lepidla nebo malty! Následně umístěte roh do mokrého adhezního lůžka bez jakýchkoli záhybů a pevně přitlačte okraj nosného materiálu pomocí špachtle nebo hladítka tak, aby lepidlo/malta zcela proniklo do nosného materiálu.

## TECHNICKÁ DATA

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Membrána             | TPE           |
| Nosný materiál       | PES pletenina |
| Šířka                | cca 140 mm    |
| Výška                | cca 60 mm     |
| Celková tloušťka     | 0,6 mm        |
| Podélné roztažení    | 105 %         |
| Příčné roztažení     | 165 %         |
| Tlak při roztržení   | >1,5bar       |
| Odolnost proti ozónu | 500 h         |

## CHEMICKÁ ODOLNOST

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| kyselina chlorovodíková 3 % | + |
| kyselina sírová 35 %        | + |
| kyselina citronová 100 g/l  | + |
| kyselina mléčná 5 %         | + |
| chlornan sodný 0,3 g/l      | + |
| slaná voda (20 g/l)         | + |
| + odolnost/- neodolnost     |   |

## ZPŮSOB BALENÍ

Délka role dle přání.

Výše uvedené informace odpovídají aktuálnímu stadiu vývoje. Nepovažují se za úplné. Vzhledem k tomu, že použití a zpracování našich výrobků je mimo naši kontrolu a měnící se okolnosti v oblasti použití, pracovních postupů a materiálů vyžadují koordinaci s příslušnými pracovněprávními vztahy, nelze z těchto technických informací vyvozovat právní závaznost. Tímto vydáním pozbývají platnost všechny dřívější technické listy.