IZOLAČNÍ PÁSKA SE SÍŤOVINOU

Pro trvalé utěsnění dilatačních spár, komponentních spár, stavebních a spojovacích spár a trhlin, zejména na vysoce namáhaných, kritických místech v bytové a průmyslové výstavbě. Mezi preferované oblasti použití patří terasy, balkony, podloubí, vlhké prostory, bazény nebo velké kuchyně, laboratoře a oblasti potravinářského průmyslu.

ZPRACOVÁNÍ

Povrch musí být stabilní, značně suchý a zbavený prachu, nečistot a jiných přilnavost snižujících a uvolněných složek. Výlomy na hranách je třeba reprofilovat vhodnými opravnými systémy a vyplnit štěrková hnízda a nerovnosti. Oddělující se složky, jako je cementová pasta, uvolněné nátěry a špičatá zrna v povrchu, musí být odstraněny vhodnými metodami (např. pískováním, škrábáním). Lepidlo nebo maltu určenou pro příslušné těsnicí opatření smíchejte podle pokynů výrobce, v případě potřeby dbejte na dobu zrání a připravenou směs naneste štětcem nebo úhlovým štětcem hojně na povrch v základní vrstvě. Dbejte na dobu zpracování a dobu použitelnosti lepidla nebo malty! Následně vložte pásku z role do vlhkého adhezního lůžka bez jakýchkoli záhybů a pevně přitlačte okraj nosného materiálu pomocí špachtle nebo hladítka tak, aby lepidlo/malta zcela pronikly do nosného materiálu. V oblasti rohů použijte těsnicí manžetu pro vnitřní/venkovní těsnění rohů a pro průstupy trubek. Poté naneste lepidlo/maltu (mokré na mokré) jako vrchní vrstvu, dokud není oblast nosného materiálu zcela pokryta.

TECHNICKÁ DATA

Membrána	TPE
Nosný materiál	PES pletenina
Šířka membrány	cca 70 mm
Šířka nosného materiálu	cca 120 mm
Celková tloušťka	0,6 mm
Podélné roztažení	37 %
Příčné roztažení	91 %
Tlak při roztržení	>1,5bar
Odolnost proti ozónu	500 h

CHEMICKÁ ODOLNOST

kyselina chlorovodíková 3 %	+
kyselina sírová 35 %	+
kyselina citronová 100 g/l	+
kyselina mléčná 5 %	+
chlornan sodný 0,3 g/l	+
slaná voda (20 g/l)	+

+ odolnost/- neodolnost

ZPŮSOB BALENÍ

Délka role dle přání.

Výše uvedené informace odpovídají aktuálnímu stadiu vývoje. Nepovažují se za úplné. Vzhledem k tomu, že použití a zpracování našich výrobků je mimo naši kontrolu a měnící se okolnosti v oblasti použití, pracovních postupů a materiálů vyžadují koordinaci s příslušnými pracovněprávními vztahy, nelze z těchto technických informací vyvozovat právní závaznost. Tímto vydáním pozbývají platnost všechny dřívější technické listy.