



STAUF COLD GLUE L

PVAc lepidlo na dřevo, skupina D3 podle DIN EN 204



Technický list

Číslo výrobku	✓ 121200
Zvláštní vlastnosti	✓ vodovzdorné lepení ✓ rychlé tuhnutí
Vhodné podklady	✓ Měkké dřevo, tvrdé dřevo a exotické dřeviny
Vlastnosti výrobku	✓ připraveno k použití ✓ vysoká konečná pevnost ✓ odolné vůči studené vodě ✓ krátká doba lisování ✓ téměř žádné zabarvení při aplikaci
Barva	✓ bílá
Potřebné množství na m ²	✓ Laminát: cca 15 g na metr, ✓ Dřevotřískové desky OSB: cca 30 g na metr
Otevřená doba	✓ cca 9 minut při 20 °C
Pochůznost	✓ po cca 24 hodinách
Klima v místě aplikace	✓ Minimálně 18 °C, maximálně 75% rel. vlhkost, nejlépe max. 65%
Podmínky skladování	✓ chránit před mrazem ✓ sucho ✓ chlad
Skladovatelnost	✓ 12 měsíců
Giscode	✓ D1
Dostupné balení	✓ plastová lahev 750 g



ZPRACOVÁNÍ

Použití u laminátových podlah: Naneste lepidlo na horní stranu pera instalovaného prvku a na spodní líc drážky přidávaného prvku na boční a čelní straně. Prvky pevně stlačte k sobě tak, aby lepidlo vytékalo ze spáry po celé její délce. Přebytečné lepidlo odstraňte vlhkým hadříkem.

Použití u vícevrstvých dřevěných podlah a dřevotřískových desek: Naneste lepidlo po celé délce horní i spodní strany pera. Prvky pevně stlačte k sobě. Přebytečné lepidlo odstraňte vlhkým hadříkem. Tekuté lepidlo nesmí přijít do styku s kovem! Proto místo kovových používejte plastové, skleněné nebo keramické nádoby a vyvarujte se práce se zrezivělými štětci. Nejvhodnější je aplikace při 18–25 °C, teplotě podkladu mezi 15–23 °C (u podlahového vytápění 18–22 °C) a relativní vlhkosti pod 65 %, dokud lepidlo nezatuhne.



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu vývoje a praktických zkušeností. Slouží však pouze jako pomůcka při výběru našich výrobků a je třeba je ve všech případech považovat za nezávazné, neboť nemáme vliv na pokládku a požadavky na pokládku se místo od místa liší. Nároky vyplývající z těchto informací jsou proto vyloučeny. Totéž platí pro obchodní a technické poradenství poskytované zdarma a nezávazně. Upozorňujeme, že zákazník a zpracovatel musí sami provést dostatečné zkoušky, aby se ujistili, že je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Zveřejněním těchto informací pozbývají platnosti veškeré dřívější technické informace (informační listy, doporučení pro pokládku a další informace určené k podobným účelům).