



STAUF D 50

Lepidlo na PVC design krytiny vyztužené vlákny



Technický list

Číslo produktu ✓ 141060

Zvláštní vlastnosti ✓ dobrá smáčivost
✓ vysoká konečná pevnost
✓ stabilní (tvarově stálé) ozubení lepidla

Vhodné pro pokládku ✓ LVT (luxusní vinylové dílce)
✓ PVC homogenní / heterogenní, s PVC pěnovým rubem, křemenné vinylové dílce (kvarc-vinyl)
✓ PVC sportovní podlahové krytiny pro plošně a bodově elastické konstrukce
✓ CV krytiny

Vhodné podklady ✓ síranovápenaté (anhydritové, lité) potěry
✓ zdvojené (přístupové) podlahy
✓ dřevěná prkna, dřevovláknité desky
✓ stěrkové hmoty STAUF
✓ dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4)
✓ nelaminované sádrovláknité desky
✓ cementové potěry

Vhodné stěrkové hmoty ✓ STAUF XP 20
✓ STAUF GS
✓ STAUF GS-Stand
✓ STAUF GS Basic
✓ STAUF FZ
✓ STAUF XP 10
✓ STAUF RM
✓ STAUF SSP RAPID

Vhodné podložky ✓ pouze na vyžádání


Vlastnosti produktu ✓ odolné vůči stárnutí
✓ vhodné pro systémy podlahového vytápění
✓ vysoká počáteční (mokrý) lepivost
✓ vhodné pro kolečkové (otočné) židle podle DIN EN 12529

Potřebné množství na m ²	✓ 300 g se zubovou stěrkou STAUF č. 1
Otevřená doba (doba zavadnutí)	✓ cca 5–20 minut při 20 °C
Doba odvětrání	✓ 5–10 minut
Zatížitelnost	✓ po cca 24 hodinách
Klima na pracovišti	✓ minimálně 18 °C, maximálně 75 % rel. vlhkosti, ideálně max. 65 %
Podmínky přepravy	✓ chránit před mrazem
Podmínky skladování	✓ chránit před mrazem ✓ suché ✓ chladné
Skladovatelnost	✓ 9 měsíců
Giscode	✓ D1
Emicode	✓ EC1 plus
Dostupná balení	✓ plastový kbelík 14 kg ✓ plastový kbelík 5 kg



KONTROLA PODKLADU

Před zpracováním musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18365 nebo odpovídajících národních norem (např. BS 5325). Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou povrchovou pevnost, být trvale suchý, rovný, čistý a zbavený nečistot, které mohou bránit přilnavosti, slinutých vrstev apod. Dále je třeba zkontrolovat pórovitost a přidržnost povrchu. Zkontrolujte rovněž obsah vlhkosti a nasákavost podkladu i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné zajistit, aby byl podklad připraven k pokládce provedením řádné přípravy podkladu; podlahy musí být čisté, mít dostatečnou povrchovou pevnost, být rovné, trvale suché a bez trhlin. V závislosti na druhu a stavu podkladu musí být provedena mechanická předúprava podkladu (zametení, vysátí, mechanické kartáčování, broušení, frézování, tryskání). Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních a jiných konstrukčních spár, je třeba pevně uzavřít opravou pryskyřicí STAUF a sponami. Dutiny a prohlubně lze vyplnit nesamonivelační stěrkovou hmotou STAUF. Před pokládkou podlahových krytin je obvykle nutné řádně připravené podklady vyrovnat vhodnou stěrkovou hmotou STAUF. Po vyrovnání podkladů již nepenetrujete.



ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo naneste na podklad vhodným nanášecím nářadím; zabraňte tvorbě kaluží nebo shluků lepidla. Po stanovené době odvětrání a poté, co lepicí film zprůhlední, položte podlahovou krytinu během otevřené doby a pevně přitlačte nebo přitřete. Dbejte na to, aby byl rub zcela smočen! Přitíráním krytiny zabraňte tvorbě bublin, v případě potřeby použijte korkové hladítko nebo váleček. Zejména při pokládce pružných podlahových krytin s rounem nebo podobným rubem se doba odvětrání a otevřená doba zkracují. Po klidové době 15–30 minut podlahovou krytinu důkladně přetřete nebo převálcujte. Zvednuté okraje krytiny přetřete znovu do 60 minut. Při pokládce vždy navíc dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny. Nejlépe použít při 18–25 °C, teplotě podkladu mezi 15–23 °C (u podlahového vytápění 18–22 °C) a relativní vlhkosti pod 65 %, dokud lepidlo nezatuhne. Spotřeba se liší v závislosti na povrchu, rubové straně parket nebo podlahoviny a použitém ozubení stěrky. Pružné podlahové krytiny jako LVT, PVC krytiny nebo pryžové krytiny se obecně lepí zubovou stěrkou STAUF č. 1 (TKB A2).



ZATÍŽITELNOST

Zatížitelné po 24 hodinách. Svařování spojů nejdříve po 48 hodinách.



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu vývoje a praktických zkušeností. Jsou však určeny pouze jako pomoc při výběru našich výrobků a je třeba je ve všech případech považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na pokládku a požadavky na pokládku se místo od místa liší. Nároky vyplývající z těchto informací jsou proto vyloučeny. Totéž platí pro obchodní a technické poradenství poskytované bezplatně a nezávazně. Upozorňujeme, že zákazník a pokladač musí sami provést dostatečné zkoušky, aby se ujistili, že je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Zveřejněním těchto informací pozbývají platnosti veškeré dřívější technické informace (informační listy, doporučení pro pokládku a další informace určené k podobným účelům).

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

17.06.2026 - 11:52:43