

STAUF

— seit 1828 —



STAUF D 20

Univerzální disperzní lepidlo na podlahové krytiny



Technický list

Číslo produktu ✓ 141390

Zvláštní vlastnosti

- ✓ univerzální lepidlo na podlahové krytiny
- ✓ dlouhá otevřená doba
- ✓ vysoká rozměrová stabilita
- ✓ vysoká konečná pevnost
- ✓ univerzální použití

Vhodné pro pokládku

- ✓ pryžových podlahovin s hladkým, leštěným rubem do tloušťky 4 mm
- ✓ linolea v pásích/čtvercích do tloušťky 4 mm
- ✓ LVT (luxusní vinylové dílce)
- ✓ PVC homogenní/heterogenní, s PVC pěnovým rubem, křemen-vinylové dílce
- ✓ CV krytin (vinylové krytiny na nosiči)
- ✓ vsívaných koberců s latexovým, pěnovým nebo syntetickým dvojitým rubem
- ✓ vsívaných koberců s rounovým rubem
- ✓ vpichovaných textilií
- ✓ Kugelgarn®
- ✓ krytin z přírodních vláken, kokos/sisal s latexovým rubem

Vhodné podklady

- ✓ potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritové lité potěry)
- ✓ zdvojené (dutinové) podlahy
- ✓ stěrkové hmoty STAUF
- ✓ dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4)
- ✓ nelaminované sádrovláknité desky
- ✓ cementové potěry

Vhodné stěrkové hmoty

- ✓ STAUF XP 20
- ✓ STAUF GS
- ✓ STAUF GS-Stand
- ✓ STAUF GS Basic
- ✓ STAUF FZ
- ✓ STAUF XP 10
- ✓ STAUF RM
- ✓ STAUF SSP RAPID

Vhodné podložky ✓ pouze na vyžádání

Vlastnosti produktu ✓ odolné proti stárnutí

- ✓ vhodné pro podlahové vytápění
- ✓ dobré smáčecí vlastnosti
- ✓ velmi nízké emise
- ✓ rychlé zavadnutí
- ✓ vhodné pro kolečkové (otočné) židle podle DIN EN 12529

Barva ✓ krémová

Spotřeba na m² ✓ 300 g se zubovou stěrkou STAUF č. 1
✓ 375 g se zubovou stěrkou STAUF č. 2

Otevřená doba ✓ 5 až 25 minut při 20 °C

Doba odvětrání ✓ 5–20 minut

Zatížitelnost / pochůznost ✓ cca po 24 hodinách

Klima na pracovišti ✓ minimálně 18 °C, maximálně 75 % rel. vlhkosti, nejlépe max. 65 %

Podmínky přepravy ✓ chránit před mrazem

Skladování ✓ chránit před mrazem
✓ suché
✓ chladné

Skladovatelnost ✓ 9 měsíců

Giscode ✓ D1

Emicode ✓ EC1 plus

Dostupné balení ✓ plastový kbelík 14 kg



KONTROLA PODKLADU

Před zpracováním je nutné podklad zkontrolovat podle normy DIN 18365 nebo odpovídajících národních norem (např. BS 5325). Podklad musí být odolný proti tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou pevnost povrchu, být trvale suchý, rovný, čistý a bez nečistot, které mohou bránit přilnavosti, slinutých vrstev apod. Dále je třeba zkontrolovat pórovitost a přídržnost povrchu. Zkontrolujte rovněž obsah vlhkosti a nasákavost podkladu, jakož i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné zajistit, aby byl podklad připraven k pokládce provedením řádné přípravy podkladu; podlahy musí být čisté, mít dostatečnou pevnost povrchu, být rovné, trvale suché a bez trhlin. V závislosti na druhu a stavu podkladu je nutné provést mechanickou předúpravu podkladu (zametení, vysátí, mechanické kartáčování, broušení, frézování, otryskání). Trhliny a spáry, kromě dilatačních a jiných konstrukčních spár, je nutné pevně uzavřít opravnou pryskyřicí STAUF a spojovacími sponami. Dutiny a prohlubně lze vyplnit nesamonivelační stěrkovou hmotou STAUF. Před pokládkou podlahových krytin je nutné řádně připravené podklady zpravidla vystěrkovat vhodnou stěrkovou hmotou STAUF. Jakmile jsou podklady vystěrkovány, nenanášejte penetraci.



ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo naneste na podklad vhodným nářadím, vyvarujte se tvorby kaluží nebo hnízd lepidla. Po stanovené době odvětrání a poté, co se film lepidla stane průhledným, položte podlahovou krytinu během otevřené doby a pevně ji přitlačte nebo zaválečkujte. Zajistěte úplné smáčení rubu krytiny! Přitlačováním krytiny zabraňte tvorbě bublin, v případě potřeby použijte korkové hladítko nebo váleček. Zejména při pokládce elastických podlahovin s rounovým nebo podobným rubem se doba odvětrání a otevřená doba zkracují. Po klidové době 15–30 minut krytinu důkladně přitlačte nebo zaválečkujte. Vyzdvížené okraje krytiny znovu přitlačte do 60 minut. Při pokládce vždy navíc dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny. Nejvhodnější je použití při 18–25 °C, teplotě podkladu mezi 15–23 °C (u podlahového vytápění 18–22 °C) a relativní vlhkosti pod 65 %, dokud lepidlo nezavadne. Spotřeba se liší podle povrchu, rubu parket nebo krytiny a použitého ozubení stěrky. Textilní podlahové krytiny a linoleum se zpravidla lepí zubovou stěrkou STAUF č. 2 (TKB B1). Elastické podlahoviny jako LVT, PVC krytiny nebo pryžové krytiny se zpravidla lepí zubovou stěrkou STAUF č. 1 (TKB A2).



ZATÍŽITELNOST

Zatížitelné po 24 hodinách. Svařování spár nejdříve po 48 hodinách.



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu vývoje a praktickým zkušenostem. Slouží však pouze jako pomoc při výběru našich produktů a je třeba je ve všech případech považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na pokládku a požadavky na pokládku se místo od místa liší. Nároky vyplývající z těchto informací jsou proto vyloučeny. Totéž platí pro obchodní a technické poradenství poskytované bezplatně a nezávazně. Upozorňujeme, že zákazník a zpracovatel musí sami provést dostatečné zkoušky, aby ověřili vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Zveřejněním těchto informací pozbývají platnosti veškeré dřívější technické informace (technické listy, doporučení k pokládce a další informace určené k podobným účelům).

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

17.06.2026 - 12:04:50