



STAUF D 37


Prémiové disperzní lepidlo na podlahy a kontaktní lepidlo



Technický list


Číslo produktu	✓ 141070
Speciální vlastnosti	✓ Široká škála použití ✓ Vhodné pro lepení do mokrého, polomokrého a odvětrávaného lože a pro kontaktní lepení ✓ Obzvláště dlouhá otevřená doba ✓ Velmi ekonomické ✓ Vynikající přilnavost ✓ Výborná počáteční lepidlost
Vhodné pro instalaci	✓ Pryžové krytiny s hladkou spodní stranou do tloušťky 2,5 mm ✓ LVT (luxusní vinylové dílce) ✓ PVC homogenní/heterogenní s PVC pěnovou podložkou, křemenné (Quartz)-vinylové dlaždice ✓ CV krytiny ✓ Tkané koberce s latexovou, pěnovou nebo syntetickou podložkou ✓ Tkané koberce s rounovou podložkou ✓ Podlahy z přírodních vláken, kokos/sisal s latexovou podložkou
Vhodné podklady	✓ Anhydritové (lité) podlahy ✓ Elastické staré podlahové krytiny – po konzultaci s technickým oddělením ✓ Zdvojené podlahy ✓ Dřevěné podklady v interiérech ✓ Vyrovnávací hmoty STAUF ✓ Zdivo ✓ Dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4) ✓ Nezalaminované desky z sádrových vláken ✓ Cementové podlahy ✓ Cementem pojená omítka
Vhodné vyrovnávací hmoty	✓ STAUF XP 20 ✓ STAUF GS ✓ STAUF GS-Stand ✓ STAUF GS Basic ✓ STAUF FZ ✓ STAUF XP 10 ✓ STAUF RM ✓ STAUF SSP RAPID

Vhodné podložky	✓ Pouze na vyžádání
Vhodný čistič	✓ Voda
Vlastnosti produktu	✓ Odolný proti stárnutí ✓ Vhodný pro podlahové vytápění ✓ Dobrá smáčivost ✓ Vysoká konečná pevnost ✓ Velmi dlouhá lepivost ✓ Vhodné pro kolečkové židle dle DIN EN 12529 ✓ Univerzální použití
Barva	✓ Krémová
Spotřeba na m²	✓ 275 g se zubovou stěrkou STAUF č. 1 ✓ 325 g se zubovou stěrkou STAUF č. 2 ✓ 200 g se zubovou stěrkou STAUF č. 9 ✓ 240 g při nanášení válečkem
Otevřená doba	✓ Lepení do odvětraného lože a kontaktní lepení: až 80 minut při 20 °C ✓ Lepení do mokrého lože: až 30 minut při 20 °C
Doba odvětrání	✓ Lepení do odvětraného lože a kontaktní lepení přibližně 60 minut při 20 °C ✓ Lepení do mokrého lože: 5 – 25 minut
Zatížitelnost	✓ Po cca 24 hodinách
Klimatické podmínky na pracovišti	✓ Minimálně 18 °C, maximálně 65 % relativní vlhkosti
Přepravní požadavky	✓ Bez mrazu
Požadavky na skladování	✓ Bez mrazu ✓ Suché ✓ Chladné
Doba skladování	✓ 9 měsíců
Giscode	✓ D1
Emicode	✓ EC1 plus
Dostupné balení	✓ 14 kg plastový kbelík ✓ 5 kg plastový kbelík



KONTROLA PODKLADU

Před zpracováním musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18365 nebo odpovídajících národních standardů (ČSN 744505). Podklad musí být odolný vůči tlaku i tahu, bez trhlin, mít dostatečnou pevnost povrchu, být trvale suchý, rovný, čistý a bez nečistot, které by mohly zabránit přilnavosti, včetně sintrů apod. Dále je třeba zkontrolovat pórovitost a přilnavost povrchu. Rovněž je nutné změřit vlhkost a savost podkladu, teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné zajistit, aby byl podklad připraven k instalaci provedením správné přípravy. Podklady musí být čisté, mít dostatečnou pevnost povrchu, být rovné, trvale suché a bez trhlin. Mechanická předúprava podkladu (zametání, vysávání, mechanické čištění kartáčem, broušení, frézování, pískování) musí být provedena v závislosti na typu a stavu podkladu. Trhliny a spáry, kromě dilatačních a jiných konstrukčních spár, musí být pevně uzavřeny pomocí STAUF opravné pryskyřice a podlahových kotevních sponek. Dutiny a prohlubně lze vyplnit opravnou hmotou STAUF. Před pokládkou podlahových krytin musí být správně připravené podklady zpravidla vyrovnány vhodnou samonivelační hmotou STAUF. Po vyrovnání podkladu se již nepoužívají penetrační nátěry.



ZPRACOVÁNÍ

Zpracování lepením do mokrého lože: Naneste lepidlo na podklad vhodnou zubovou špachtlí, vyhněte se však tvorbě kaluží nebo hnízd lepidla. Po stanovené době odvětrání (cca 5 minut) položte podlahovou krytinu během otevřené doby a přitlačte ji. Vyhněte se tvorbě bublin pevným přitlačením krytiny, v případě potřeby korkovou nebo válečkovou technikou. Při pokládce pružných podlahovin s roumem nebo podobnou spodní vrstvou je doba odvětrávání a otevřená doba zkrácena. Po 15–30 minutách od položení podlahovinu důkladně přitlačte nebo převálcujte. Zvýšené okraje krytiny přitlačte znovu do 60 minut.

Zpracování lepením do odeschlého lože: Při instalaci vždy dodržujte také pokyny výrobce podlahoviny. Nechte lepidlo zaschnout tak, aby nebylo tekuté, ale lepkavé.

Zpracování jako kontaktní lepidlo: Naneste lepidlo rovnoměrně na podklad vhodnou zubovou špachtlí a na rubovou stranu podlahoviny vhodným válečkem. Nechte lepidlo zaschnout, dokud nebudou obě vrstvy průhledné. Položte podlahovinu a pevně ji přitlačte nebo přetřete (čím větší tlak, tím pevnější vazba). Okraje pevně zatlačte gumovou palicí. Po položení již není možné podlahu přemístit.

Optimální pracovní podmínky jsou teplota 18 - 25 °C, teplota podkladu mezi 18 - 23 °C (u podlahového vytápění 18 - 22 °C) a relativní vlhkost pod 65 % až do zatvrdnutí lepidla.



ZATÍŽITELNOST

Lepení do mokrého lože zatížitelné po 24 hodinách. Spáry lze utěsnit nejdříve po 48 hodinách.

Lepení do odvětraného lože a kontaktní lepení: okamžitá zatížitelnost.

Spáry lze utěsnit nejdříve po 24 hodinách.



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené údaje vycházejí z výsledků našich nejaktuálnějších zkoušek produktů a materiálů a mají pouze doporučující charakter, protože nemáme kontrolu nad skutečnou kvalitou provedení, použitých materiálů a podmínek na stavbě. Nejde tedy o žádnou výslovnou či předpokládanou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konzultační služby, které poskytujeme zdarma a nezávazně. Proto důrazně doporučujeme provést předem testy přímo na místě, aby byla ověřena vhodnost produktu pro zamýšlený účel. S vydáním těchto technických informací se ruší všechny předchozí technické informace (technické listy, montážní doporučení a další informace o podobných produktech).

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf, Německo

Tel: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de