

STAUF

— seit 1828 —



STAUF D 6

Disperzní lepidlo na podlahové krytiny



Technický list

Číslo výrobku ✓ 141180

Zvláštní vlastnosti ✓ univerzální použití
✓ vysoká rozměrová stabilita
✓ rychlé zavadnutí

Vhodné pro pokládku ✓ PVC homogenní/heterogenní, s PVC pěnovým rubem, křemen-vinylové dlaždice (quartz-vinyl)
✓ CV krytiny
✓ vsívané koberce s latexovým, pěnovým nebo syntetickým dvojitém rubem
✓ vsívané koberce s rounovým (fleece) rubem

Vhodné podklady ✓ síranovápenaté (lité) podlahy
✓ zdvojené (dutinové) podlahy
✓ vyrovnávací (stěrkové) hmoty STAUF
✓ dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4)
✓ nelaminované sádrovláknité desky
✓ cementové podlahy

Vhodné vyrovnávací hmoty ✓ STAUF XP 20
✓ STAUF GS
✓ STAUF GS-Stand
✓ STAUF GS Basic
✓ STAUF FZ
✓ STAUF XP 10
✓ STAUF RM
✓ STAUF SSP RAPID

Vhodné podložky ✓ pouze na vyžádání

Vlastnosti výrobku ✓ odolný proti stárnutí
✓ vhodný na podlahové vytápění
✓ bez rozpouštědel
✓ vhodný pro kolečkové (otočné) židle podle DIN EN 12529


Barva ✓ krémová

Potřebné množství na m ²	✓ 325 g se zubovou stěrkou STAUF č. 1 ✓ 400 g se zubovou stěrkou STAUF č. 2
Otevřená doba	✓ cca 5–20 minut při 20 °C
Odvětrávací doba	✓ 5–15 minut
Pochozí / zatížitelná	✓ cca po 24 hodinách
Klima v místě zpracování	✓ minimálně 18 °C, maximálně 75 % rel. vlhkosti, nejlépe max. 65 %
Podmínky přepravy	✓ chránit před mrazem ✓ suché
Podmínky skladování	✓ chránit před mrazem ✓ suché ✓ chladné
Skladovatelnost	✓ 9 měsíců
Giscode	✓ D1
Emicode	✓ EC1 plus
Dostupné balení	✓ plastový kbelík 15 kg



KONTROLA PODKLADU

Před zpracováním je nutné podklad zkontrolovat podle normy DIN 18365 nebo odpovídajících národních norem (např. BS 5325). Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou povrchovou pevnost, být trvale suchý, rovný, čistý a bez nečistot, které by mohly bránit přilnavosti, bez slinutých vrstev apod. Dále je třeba zkontrolovat pórovitost a přídržnost povrchu. Zkontrolujte rovněž obsah vlhkosti a nasákavost podkladu, jakož i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné zajistit, aby byl podklad připraven k pokládce řádnou přípravou podkladu; podlahy musí být čisté, mít dostatečnou povrchovou pevnost, být rovné, trvale suché a bez trhlin. V závislosti na typu a stavu podkladu je nutné provést mechanickou předúpravu podkladu (zametení, vysátí, mechanické okartáčování, broušení, frézování, otryskání). Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních a jiných konstrukčních spár, je nutné pevně uzavřít opravnou pryskyřicí STAUF a podlahovými sponami. Dutiny a prohlubně lze vyplnit nesamonivelační vyrovnávací hmotou STAUF. Před pokládkou podlahových krytin je obvykle nutné řádně připravené podklady vyrovnat vhodnou vyrovnávací hmotou STAUF. Po vyrovnaní podkladů již nenanášíte penetraci.



ZPRACOVÁNÍ

Při pokládce vždy navíc dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny. Naneste lepidlo na podklad vhodným aplikačním nářadím, vyvarujte se tvorby kaluží nebo hnízd lepidla. Po stanovené odvětrávací době a poté, co se film lepidla stane transparentním, položte podlahovou krytinu během otevřené doby a pevně ji přitlačte nebo přihladte. Zejména při pokládce pružných (resilientních) krytin s rounovým nebo podobným rubem se odvětrávací a otevřená doba zkracují. Zajistěte úplné smáčení rubu! Po klidové době 15–30 minut krytinu důkladně přihladte nebo převálcujte. Nadzdvižené okraje krytiny znovu přihladte do 60 minut. Nejvhodnější je použití při 18–25 °C, teplotě podkladu mezi 15–23 °C (u podlahového vytápění 18–22 °C) a relativní vlhkosti pod 65 %, dokud lepidlo nezavadne. Spotřeba se liší podle povrchu, rubu parket nebo krytiny a použitého ozubení stěrky. Textilní podlahové krytiny a linoleum se obecně lepí zubovou stěrkou STAUF č. 2 (TKB B1). Pružné krytiny jako LVT, PVC krytiny nebo pryžové krytiny se obecně lepí zubovou stěrkou STAUF č. 1 (TKB A2).



POCHOZNOST / ZATÍŽITELNOST

Zatížitelná po 24 hodinách. Svařování spojů nejdříve po 48 hodinách.



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu vývoje a praktickým zkušenostem. Mají vám však pouze pomoci při výběru našich výrobků a je třeba je ve všech případech považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na pokládku a požadavky na pokládku se místo od místa liší. Nároky vyplývající z těchto informací jsou proto vyloučeny. Totéž platí pro obchodní a technické poradenství poskytované bezplatně a nezávazně. Upozorňujeme, že zákazník a pokládající musí sami provést dostatečné zkoušky, aby ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Zveřejněním těchto informací pozbývají platnosti veškeré dřívější technické informace (informační listy, doporučení pro pokládku a další informace určené pro podobné účely).