



STAUF CT FIX

Disperzní fixační prostředek



Technický list

Číslo produktu ✓ 141120

Zvláštní vlastnosti ✓ široká oblast použití
✓ velmi úsporný
✓ snadná aplikace válečkem

Oblast použití ✓ protiskluzová fixace pro volně pokládané kobercové čtverce
✓ univerzální fixační prostředek

Vhodné pro pokládku ✓ CV krytin
✓ všiváných koberců s rounovým podkladem
✓ volně pokládaných kobercových čtverců

Vhodné podklady ✓ podlahy ze síranu vápenatého (lité)
✓ staré elastické podlahové krytiny na vyžádání
✓ zdvojené podlahy
✓ dřevěná prkna, dřevovláknité desky
✓ stěrkové hmoty STAUF
✓ dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4)
✓ kámen, keramika, teraco, dlažba
✓ nelaminované sádrovláknité desky
✓ cementové podlahy
✓ dutinové podlahy

Vhodné stěrkové hmoty ✓ STAUF XP 20
✓ STAUF GS
✓ STAUF GS-Stand
✓ STAUF GS Basic
✓ STAUF FZ
✓ STAUF XP 10
✓ STAUF RM
✓ STAUF SSP RAPID


Vlastnosti produktu ✓ trvale lepidlý adhezní film
✓ možnost výměny čtverců
✓ v obytných prostorách
✓ vhodné pro podlahové vytápění
✓ velmi úsporný
✓ nízká viskozita
✓ okamžitá fixace podlahových krytin

Barva	✓	bílá
Spotřeba na m ²	✓	100 g při aplikaci válečkem
Otevřená doba	✓	pro textilní podlahové krytiny 10–15 min
	✓	pro elastické podlahové krytiny 20–30 min
	✓	Fixace musí být zaschlá, ale stále lepicí.
	✓	cca 4 hodiny při 20 °C
Doba odvětrání	✓	10–45 minut
Pochůznost	✓	okamžitě
Klima v místě zpracování	✓	Minimálně 18 °C, maximálně 75 % rel. vlhkosti, ideálně max. 65 %
DIBt	✓	Z-155.20-507
Podmínky přepravy	✓	chránit před mrazem
Podmínky skladování	✓	chránit před mrazem
	✓	v suchu
	✓	v chladu
Skladovatelnost	✓	9 měsíců
Giscode	✓	D1
Emicode	✓	EC1 plus
Dostupná balení	✓	5 kg plastový kanystr
	✓	10 kg plastový kanystr



KONTROLA PODKLADU

Před zpracováním musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18365 nebo odpovídajících národních norem (např. BS 5325). Podklad musí být odolný proti tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou pevnost povrchu, být trvale suchý, rovný, čistý a bez nečistot, které by mohly bránit přilnavosti, slinutých vrstev apod. Dále je třeba zkontrolovat pórovitost a přilnavost povrchu. Zkontrolujte rovněž vlhkost a nasákavost podkladu, jakož i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné zajistit, aby byl podklad připraven k pokládce řádnou přípravou; podlahy musí být čisté, mít dostatečnou pevnost povrchu, být rovné, trvale suché a bez trhlin. V závislosti na typu a stavu podkladu je třeba provést mechanickou předúpravu podkladu (zametení, vysátí, mechanické kartáčování, broušení, frézování, otryskání). Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních a jiných konstrukčních spár, je třeba pevně uzavřít opravnou pryskyřicí STAUF a spojovacími sponkami. Dutiny a prohlubně lze vyplnit nesamonivelační stěrkovou hmotou STAUF. Před pokládkou podlahových krytin je obvykle nutné řádně připravené podklady vyrovnat vhodnou stěrkovou hmotou STAUF. Po vyrovnání podkladů již nenanášejte penetraci.



ZPRACOVÁNÍ

Naneste lepidlo rovnoměrně na podklad vhodným válečkem. Nechte lepidlo zaschnout, dokud vrstvy lepidla nezprůhlední (10–45 minut). Čím vyšší je nanesené množství, tím lepší je přilnavost. K aplikaci pokud možno používejte mikrovláknový váleček nebo jemně pórovitý pěnový váleček. Po uplynutí stanovené doby odvětrání a poté, co lepicí film zprůhlední, položte podlahovou krytinu během otevřené doby a pevně ji přitlačte nebo přihladte. Dbejte na to, aby byl podklad krytiny zcela smáčen! Po době odpočinku 15–30 minut krytinu důkladně přihladte nebo zaválcujte. Vyzdvižené okraje krytiny do 60 minut znovu přihladte. Pokud jde o pokládku, vždy dodatečně dodržujte pokyny výrobce krytiny. Nejlépe používat při 18–25 °C, teplotě podkladu mezi 15–23 °C (u podlahového vytápění 18–22 °C) a relativní vlhkosti pod 65 %, dokud lepidlo nezatuhne.



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu vývoje a praktickým zkušenostem. Slouží však pouze jako pomoc při výběru našich produktů a je nutné je ve všech případech považovat za nezávazné, protože nemáme žádný vliv na pokládku a podmínky pokládky se místo od místa liší. Nároky vyplývající z těchto informací jsou proto vyloučeny. Totéž platí pro obchodní a technické poradenství poskytované bezplatně a nezávazně. Upozorňujeme, že zákazník a pokládač musí sami provést dostatečné zkoušky, aby ověřili vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Zveřejněním těchto informací pozbývají platnosti všechny předchozí technické informace (informační listy, doporučení pro pokládku a další informace určené k podobným účelům).

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Německo
Tel.: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . E-mail: info@stauf.de

17.06.2026 - 12:15:02