

SUPERGRUND

Křemičitý adhezní můstek pro hladké nebo nesavé podklady

Popis

SUPERGRUND je hotová, bezrozpuštědlová penetrace zlepšující přilnavost, složená ze syntetických pryskyřic a křemičitého písku, určená pro použití na hladké a nesavé podklady.

- Vodou ředitelná, téměř bez zápachu – ideální pro vnitřní použití.
- Připravená k použití.
- Rychle schne.
- Vysoká vydatnost.
- Vhodná pro podlahy s podlahovým vytápěním.

Oblasti použití

SUPERGRUND se používá pro přípravu hladkých nebo nesavých podkladů, aby se před obkládáním zaručil výjimečně přídržný a zdrsňený povrch. Používá se také jako penetrace pod dekorativní mikrocementy DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH a hotovou dekorativní stěrku ACRYL-DECO FINISH. Vhodná pro řadu podkladů, včetně cementových průmyslových podlah, anhydritových potěrů, magnezitových potěrů, stávajících obkladů, mramoru, přírodního kamene, kovových a dřevěných podlah, PVC, linolea atd. Pro vnitřní i venkovní použití.

Technické údaje

Forma:	kapalina
Barva:	červená
Hustota:	1,39 kg/l
Doba pro přetření:	1 h při +20 °C

Pokyny k použití

1. Příprava podkladu

Podklad určený k penetraci musí být suchý a zcela bez prachu, oleje nebo jiných nečistot.

2. Aplikace

Před použitím je třeba SUPERGRUND důkladně promíchat, dokud nebude homogenní. Na nesavé podklady se SUPERGRUND lije přímo z nádoby na podklad a rozprostře se válečkem nebo štětcem v jedné tenké vrstvě.

Pokud po nanesení první vrstvy není povrch zcela pokryt materiálem, je třeba po zaschnutí první vrstvy nanést druhou vrstvu.

Lepidlo lze nanést jednu hodinu po napenetrování při +20 °C.

V případě savých podkladů se SUPERGRUND ředí čistou vodou až do 10 % v závislosti na savosti podkladu. SUPERGRUND lze poté rovnoměrně nanést na podklad válečkem nebo štětcem. Lepidlo lze nanést po zaschnutí penetrace.

DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH nebo ACRYL-DECO FINISH lze nanést po prvních 24 hodinách a poté, co penetrace zcela zaschla.

Spotřeba

150–200 g/m², v závislosti na savosti podkladu.

Balení

Nádoby 1 kg, 5 kg a 20 kg.

Skladovatelnost - skladování

12 měsíců od data výroby, pokud je skladován v původním neotevřeném obalu při teplotách mezi +5 °C a +35 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

Poznámky

- Teplota během aplikace by měla být mezi +5 °C a +30 °C.
- Penetrace musí být před nanesením další vrstvy zcela suchá.

Těkavé organické látky (VOC)

Podle směrnice 2004/42/CE (příloha II, tabulka A) je maximální povolený obsah VOC pro podkategorii výrobku h, typ WB, 30 g/l (2010) pro výrobek připravený k použití.

Výrobek SUPERGRUND připravený k použití obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

