

ISOLAC BLOCK GLOSS



Emailová barva pro přímé nanášení na rez

Popis		Pokyny k použití
Emailová barva prémiové kvality pro kovové povrchy, kterou lze nanášet přímo na rezavé kovy bez předchozího základního nátěru. Je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru. ISOLAC BLOCK GLOSS poskytuje vysokou tvrdost, lesk a kryvost. Vykazuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí. Rychle schne a nabízí povrch s vysokou odolností proti opotřebení a nárazům.		1. Příprava podkladu Podklad musí být suchý a zbavený volné rzi, mastnoty, volných částic, prachu atd.; veškeré nerovnosti je třeba přebrousit brusným papírem. Pro aplikaci na pozinkované kovové nebo hliníkové povrchy je pro dosažení maximální přilnavosti nutné základní natření přípravkem EPOXYCOAT AC. Po 24 hodinách, po úplném zaschnutí základního nátěru, lze přistoupit k prvnímu nátěru ISOLAC BLOCK GLOSS.
Oblast použití		
ISOLAC BLOCK GLOSS se používá pro interiérové nebo exteriérové aplikace na nových nebo starých kovových površích, jako jsou dveře, zábradlí, stroje a nářadí.		2. Aplikace Před použitím ISOLAC BLOCK GLOSS jeho obsah lehce promíchejte. Pro aplikaci štětcem nebo válečkem ředte až 3 % přípravkem SM-21, pro bezvzduchové stříkání ředte 10–15 % přípravkem SM-22. Při aplikaci štětcem naneste ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší po úplném zaschnutí první, přibližně po 4 hodinách. Při aplikaci bezvzduchovou stříkačkou naneste ve čtyřech vrstvách. Každá další vrstva se nanáší po úplném zaschnutí předchozí, přibližně po 1 hodině pro tenké vrstvy. (Závisí na podmínkách teploty a vlhkosti.) Teplota při nanášení a schnutí barvy musí být mezi +10 °C a +35 °C.
Technické údaje		
Barvy: Bílá, černá a 6 vybraných barev		
Typ: Alkydem ředitelná emailová barva		
Hustota: (EN ISO 2811-1)	0,94–1,21 kg/l	
Přilnavost: (EN ISO 4624)	2,5 N/mm ²	
Viskozita (mPa.s): (EN ISO 2884-2)	1450 při 23 °C	
Doba schnutí: (EN ISO 9117)	1–2 h (na dotyk)	
Přelakování za:	4–5 h	
Čištění nářadí: Před čištěním odstraňte z použitého nářadí co nejvíce barvy. Ihned po použití nářadí důkladně vyčistěte speciálními čisticími prostředky SM-21 nebo SM-22.		

Vydatnost

ISOLAC BLOCK GLOSS pokryje až 8–12 m²/l na vrstvu na předem připravených površích.

ISOLAC BLOCK GLOSS



Balení

ISOLAC BLOCK GLOSS je k dispozici v nádobách o objemu 0,75 l a 2,50 l.

Trvanlivost – Skladování

24 měsíců od data výroby, skladováno v originálním neotevřeném obalu při teplotách +5 °C až +35 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

Těkavé organické sloučeniny (VOC)

V souladu se směrnicí 2004/42/CE (příloha II, tabulka A) je maximální povolený obsah VOC pro podkategorii výrobku i, typ SB 480 g/l (2010) pro výrobek připravený k použití. Výrobek připravený k použití ISOLAC BLOCK GLOSS obsahuje maximálně 480 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

Soluň: 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

Atény: 57th km Athens-Lamia N.R., 32011 Inofita, Greece Tel.: +30 22620 56406 Fax: +30 22620 31644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a zkušeností oddělení výzkumu a vývoje naší společnosti a z výsledků dlouhodobých praktických aplikací výrobku. Doporučení a návrhy týkající se použití výrobku jsou poskytovány bez záruky, protože podmínky na místě aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto zodpovědný za potvrzení vhodnosti zvoleného výrobku pro zamýšlenou aplikaci. Toto vydání technického listu automaticky ruší veškerá předchozí vydání týkající se stejného výrobku.

