

ISOMAT SL-17

ELASTOMERNÍ KAPALNÁ HYDROIZOLACE POD DLAŽBU

Nátěrová elastomerová izolace bez rozpouštědel, připravená k použití. Po vytvrzení vysoce elastický, vodotěsný a paropropustný povrch. Pro vlhké prostory (koupelny, sprchy) pod keramickou dlažbu; na beton, sádkarton, dřevotřísku. Nepoužívat na plochy pod stálým tlakem vody.

C

€

12

ISOMAT S.A., 17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
EN 1504-2:2004 · DoP č. ISOMAT SL-17/1446-01 · Výrobky pro ochranu povrchů – Nátěr (systém AVCP 4)

Propustnost vodní páry: třída I (propustná) · Kapilární absorpce: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ ·
Přilnavost: $\geq 1,0 \text{ MPa}$ · Reakce na oheň: třída F · Nebezpečné látky: splňuje 5.3

Produkt není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s předpisy.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. **Může vyvolat alergickou reakci.** Obsahuje biocidní přípravky: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on.

POUŽITÍ
Podklad čistý a soudržný; penetrace UNI-PRIMER (100–200 g/m²). Nanášet štětcem/válečkem ve 2 vrstvách (druhá po zaschnutí první) nebo zubovou stěrkou 3–4 mm a vyrovnat. Rohy a spoje vyztužit páskou ze skelných vláken (65 g/m²) / polyesteru (30 g/m²). Nástroje očistit vodou, pokud je výrobek čerstvý. Spotřeba 1,0–1,5 kg/m². Min. teplota +5 °C. Pochůznost a pokládka dlažby po cca 6 h při +20 °C.

PRVNÍ POMOC
Nadýchání: čerstvý vzduch; při obtížích lékař. **Oči:** s otevřenými víčky několik minut vyplachujte tekoucí vodou. **Kůže:** nemá všeobecně dráždivý účinek. **Požiti:** při přetrvávajících potížích lékař.

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců od data výroby v původních neotevřených nádobách při +5 °C až +35 °C. Chraňte před přímým sluncem a mrazem. Skladujte odděleně od oxidačních činidel.

LIKVIDACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nesmí se odstraňovat s domovním odpadem; nepřipustit únik do kanalizace. Obaly likvidujte podle předpisů. Třída ohrožení vod 1 (slabé ohrožení).

VOC
Směsnice 2004/42/ES, kat. g, typ WB; limit 30 g/l (2010). Obsahuje max. <30 g/l VOC.

Hmotnost netto: 5 kg

Výrobce: ISOMAT D.O.O., Prhovacka bb, 22310 Šimanovci, Srbsko · ISOMAT S.A., Řecko · info@isomat.eu · www.isomat.eu

Distributor: ACARA PRAHA s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 · +420 232 000 888 · acar@acara.cz

Tísňové informace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 — 24 h: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

ISOMAT SL-17

ELASTOMERNÍ KAPALNÁ HYDROIZOLACE POD DLAŽBU

Nátěrová elastomerová izolace bez rozpouštědel, připravená k použití. Po vytvrzení vysoce elastický, vodotěsný a paropropustný povrch. Pro vlhké prostory (koupelny, sprchy) pod keramickou dlažbu; na beton, sádkarton, dřevotřísku. Nepoužívat na plochy pod stálým tlakem vody.

C

€

12

ISOMAT S.A., 17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
EN 1504-2:2004 · DoP č. ISOMAT SL-17/1446-01 · Výrobky pro ochranu povrchů – Nátěr (systém AVCP 4)

Propustnost vodní páry: třída I (propustná) · Kapilární absorpce: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ ·
Přilnavost: $\geq 1,0 \text{ MPa}$ · Reakce na oheň: třída F · Nebezpečné látky: splňuje 5.3

Produkt není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s předpisy.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. **Může vyvolat alergickou reakci.** Obsahuje biocidní přípravky: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on.

POUŽITÍ
Podklad čistý a soudržný; penetrace UNI-PRIMER (100–200 g/m²). Nanášet štětcem/válečkem ve 2 vrstvách (druhá po zaschnutí první) nebo zubovou stěrkou 3–4 mm a vyrovnat. Rohy a spoje vyztužit páskou ze skelných vláken (65 g/m²) / polyesteru (30 g/m²). Nástroje očistit vodou, pokud je výrobek čerstvý. Spotřeba 1,0–1,5 kg/m². Min. teplota +5 °C. Pochůznost a pokládka dlažby po cca 6 h při +20 °C.

PRVNÍ POMOC
Nadýchání: čerstvý vzduch; při obtížích lékař. **Oči:** s otevřenými víčky několik minut vyplachujte tekoucí vodou. **Kůže:** nemá všeobecně dráždivý účinek. **Požiti:** při přetrvávajících potížích lékař.

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců od data výroby v původních neotevřených nádobách při +5 °C až +35 °C. Chraňte před přímým sluncem a mrazem. Skladujte odděleně od oxidačních činidel.

LIKVIDACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nesmí se odstraňovat s domovním odpadem; nepřipustit únik do kanalizace. Obaly likvidujte podle předpisů. Třída ohrožení vod 1 (slabé ohrožení).

VOC
Směsnice 2004/42/ES, kat. g, typ WB; limit 30 g/l (2010). Obsahuje max. <30 g/l VOC.

Hmotnost netto: 5 kg

Výrobce: ISOMAT D.O.O., Prhovacka bb, 22310 Šimanovci, Srbsko · ISOMAT S.A., Řecko · info@isomat.eu · www.isomat.eu

Distributor: ACARA PRAHA s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 · +420 232 000 888 · acar@acara.cz

Tísňové informace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 — 24 h: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

ISOMAT SL-17

ELASTOMERNÍ KAPALNÁ HYDROIZOLACE POD DLAŽBU

Nátěrová elastomerová izolace bez rozpouštědel, připravená k použití. Po vytvrzení vysoce elastický, vodotěsný a paropropustný povrch. Pro vlhké prostory (koupelny, sprchy) pod keramickou dlažbu; na beton, sádkarton, dřevotřísku. Nepoužívat na plochy pod stálým tlakem vody.

C

€

12

ISOMAT S.A., 17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
EN 1504-2:2004 · DoP č. ISOMAT SL-17/1446-01 · Výrobky pro ochranu povrchů – Nátěr (systém AVCP 4)

Propustnost vodní páry: třída I (propustná) · Kapilární absorpce: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ ·
Přilnavost: $\geq 1,0 \text{ MPa}$ · Reakce na oheň: třída F · Nebezpečné látky: splňuje 5.3

Produkt není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s předpisy.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. **Může vyvolat alergickou reakci.** Obsahuje biocidní přípravky: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on.

POUŽITÍ
Podklad čistý a soudržný; penetrace UNI-PRIMER (100–200 g/m²). Nanášet štětcem/válečkem ve 2 vrstvách (druhá po zaschnutí první) nebo zubovou stěrkou 3–4 mm a vyrovnat. Rohy a spoje vyztužit páskou ze skelných vláken (65 g/m²) / polyesteru (30 g/m²). Nástroje očistit vodou, pokud je výrobek čerstvý. Spotřeba 1,0–1,5 kg/m². Min. teplota +5 °C. Pochůznost a pokládka dlažby po cca 6 h při +20 °C.

PRVNÍ POMOC
Nadýchání: čerstvý vzduch; při obtížích lékař. **Oči:** s otevřenými víčky několik minut vyplachujte tekoucí vodou. **Kůže:** nemá všeobecně dráždivý účinek. **Požiti:** při přetrvávajících potížích lékař.

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců od data výroby v původních neotevřených nádobách při +5 °C až +35 °C. Chraňte před přímým sluncem a mrazem. Skladujte odděleně od oxidačních činidel.

LIKVIDACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nesmí se odstraňovat s domovním odpadem; nepřipustit únik do kanalizace. Obaly likvidujte podle předpisů. Třída ohrožení vod 1 (slabé ohrožení).

VOC
Směsnice 2004/42/ES, kat. g, typ WB; limit 30 g/l (2010). Obsahuje max. <30 g/l VOC.

Hmotnost netto: 5 kg

Výrobce: ISOMAT D.O.O., Prhovacka bb, 22310 Šimanovci, Srbsko · ISOMAT S.A., Řecko · info@isomat.eu · www.isomat.eu

Distributor: ACARA PRAHA s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 · +420 232 000 888 · acar@acara.cz

Tísňové informace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 — 24 h: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

ISOMAT SL-17

ELASTOMERNÍ KAPALNÁ HYDROIZOLACE POD DLAŽBU

Nátěrová elastomerová izolace bez rozpouštědel, připravená k použití. Po vytvrzení vysoce elastický, vodotěsný a paropropustný povrch. Pro vlhké prostory (koupelny, sprchy) pod keramickou dlažbu; na beton, sádkarton, dřevotřísku. Nepoužívat na plochy pod stálým tlakem vody.

C

€

12

ISOMAT S.A., 17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
EN 1504-2:2004 · DoP č. ISOMAT SL-17/1446-01 · Výrobky pro ochranu povrchů – Nátěr (systém AVCP 4)

Propustnost vodní páry: třída I (propustná) · Kapilární absorpce: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ ·
Přilnavost: $\geq 1,0 \text{ MPa}$ · Reakce na oheň: třída F · Nebezpečné látky: splňuje 5.3

Produkt není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s předpisy.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. **Může vyvolat alergickou reakci.** Obsahuje biocidní přípravky: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on.

POUŽITÍ
Podklad čistý a soudržný; penetrace UNI-PRIMER (100–200 g/m²). Nanášet štětcem/válečkem ve 2 vrstvách (druhá po zaschnutí první) nebo zubovou stěrkou 3–4 mm a vyrovnat. Rohy a spoje vyztužit páskou ze skelných vláken (65 g/m²) / polyesteru (30 g/m²). Nástroje očistit vodou, pokud je výrobek čerstvý. Spotřeba 1,0–1,5 kg/m². Min. teplota +5 °C. Pochůznost a pokládka dlažby po cca 6 h při +20 °C.

PRVNÍ POMOC
Nadýchání: čerstvý vzduch; při obtížích lékař. **Oči:** s otevřenými víčky několik minut vyplachujte tekoucí vodou. **Kůže:** nemá všeobecně dráždivý účinek. **Požiti:** při přetrvávajících potížích lékař.

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců od data výroby v původních neotevřených nádobách při +5 °C až +35 °C. Chraňte před přímým sluncem a mrazem. Skladujte odděleně od oxidačních činidel.

LIKVIDACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nesmí se odstraňovat s domovním odpadem; nepřipustit únik do kanalizace. Obaly likvidujte podle předpisů. Třída ohrožení vod 1 (slabé ohrožení).

VOC
Směsnice 2004/42/ES, kat. g, typ WB; limit 30 g/l (2010). Obsahuje max. <30 g/l VOC.

Hmotnost netto: 5 kg

Výrobce: ISOMAT D.O.O., Prhovacka bb, 22310 Šimanovci, Srbsko · ISOMAT S.A., Řecko · info@isomat.eu · www.isomat.eu

Distributor: ACARA PRAHA s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 · +420 232 000 888 · acar@acara.cz

Tísňové informace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 — 24 h: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575