

DECO-COLOR

LIGHT BROWN

Světle hnědá (L) · anorg. pigment v práškové formě

IDENTIFIKACE

Hustota (20 °C): 4,4 g/cm³

BEZPEČNOST - KLASIFIKACE

Není klasifikováno jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Bez výstražných symbolů a signálního slova.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P312 Necitíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro cementové malty rozpustíte pigment v záměsové vodě před přidáním malty, nebo přidejte po smíchání a důkladně promíchejte pro rovnoměrnou barvu. Výsledná barva bude lépe dosažena na bílé maltě. Teplota při aplikaci +5 °C až +30 °C. Množství vody musí být při každém míchání stejné. Barvu doporučujeme nejprve vyzkoušet za reálných podmínek a počkat, až malta zaschne.

SPOTŘEBA

Přidávejte 50 g dávky dle požadované barvy na balení produktu. Při potřebě nad 2 % hmotnosti malty (10 dávek po 50 g / 25 kg) kontaktujte technické oddělení ISOMAT.

PRVNÍ POMOC

Při zasažení očí vyplachujte několik minut tekoucí vodou. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

SKLADOVÁNÍ / TRVANLIVOST

5 let od data výroby v originálním neotevřeném obalu, chraňte před vlhkostí a mrazem. Skladujte odděleně od oxidačních činidel.

BALENÍ

Plastová nádoba 250 g (5 × 50 g sáčků).

VÝROBCE

ISOMAT S.A., Building Chemicals, Mortars and Paints, 17th km Thessaloniki-Ag. Athanasios, GR-57003 Ag. Athanasios, Řecko · www.isomat.eu · product.safety@isomat.gr
Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 — tel. (24 h): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

Bezpečnostní list dle (ES) 1907/2006 na vyžádání. Verze 06/2026. Údaje nepředstavují záruku vlastností.

DECO-COLOR

LIGHT BROWN

Světle hnědá (L) · anorg. pigment v práškové formě

IDENTIFIKACE

Hustota (20 °C): 4,4 g/cm³

BEZPEČNOST - KLASIFIKACE

Není klasifikováno jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Bez výstražných symbolů a signálního slova.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P312 Necitíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro cementové malty rozpustíte pigment v záměsové vodě před přidáním malty, nebo přidejte po smíchání a důkladně promíchejte pro rovnoměrnou barvu. Výsledná barva bude lépe dosažena na bílé maltě. Teplota při aplikaci +5 °C až +30 °C. Množství vody musí být při každém míchání stejné. Barvu doporučujeme nejprve vyzkoušet za reálných podmínek a počkat, až malta zaschne.

SPOTŘEBA

Přidávejte 50 g dávky dle požadované barvy na balení produktu. Při potřebě nad 2 % hmotnosti malty (10 dávek po 50 g / 25 kg) kontaktujte technické oddělení ISOMAT.

PRVNÍ POMOC

Při zasažení očí vyplachujte několik minut tekoucí vodou. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

SKLADOVÁNÍ / TRVANLIVOST

5 let od data výroby v originálním neotevřeném obalu, chraňte před vlhkostí a mrazem. Skladujte odděleně od oxidačních činidel.

BALENÍ

Plastová nádoba 250 g (5 × 50 g sáčků).

VÝROBCE

ISOMAT S.A., Building Chemicals, Mortars and Paints, 17th km Thessaloniki-Ag. Athanasios, GR-57003 Ag. Athanasios, Řecko · www.isomat.eu · product.safety@isomat.gr
Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 — tel. (24 h): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

Bezpečnostní list dle (ES) 1907/2006 na vyžádání. Verze 06/2026. Údaje nepředstavují záruku vlastností.

DECO-COLOR

LIGHT BROWN

Světle hnědá (L) · anorg. pigment v práškové formě

IDENTIFIKACE

Hustota (20 °C): 4,4 g/cm³

BEZPEČNOST - KLASIFIKACE

Není klasifikováno jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Bez výstražných symbolů a signálního slova.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P312 Necitíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro cementové malty rozpustíte pigment v záměsové vodě před přidáním malty, nebo přidejte po smíchání a důkladně promíchejte pro rovnoměrnou barvu. Výsledná barva bude lépe dosažena na bílé maltě. Teplota při aplikaci +5 °C až +30 °C. Množství vody musí být při každém míchání stejné. Barvu doporučujeme nejprve vyzkoušet za reálných podmínek a počkat, až malta zaschne.

SPOTŘEBA

Přidávejte 50 g dávky dle požadované barvy na balení produktu. Při potřebě nad 2 % hmotnosti malty (10 dávek po 50 g / 25 kg) kontaktujte technické oddělení ISOMAT.

PRVNÍ POMOC

Při zasažení očí vyplachujte několik minut tekoucí vodou. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

SKLADOVÁNÍ / TRVANLIVOST

5 let od data výroby v originálním neotevřeném obalu, chraňte před vlhkostí a mrazem. Skladujte odděleně od oxidačních činidel.

BALENÍ

Plastová nádoba 250 g (5 × 50 g sáčků).

VÝROBCE

ISOMAT S.A., Building Chemicals, Mortars and Paints, 17th km Thessaloniki-Ag. Athanasios, GR-57003 Ag. Athanasios, Řecko · www.isomat.eu · product.safety@isomat.gr
Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 — tel. (24 h): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

Bezpečnostní list dle (ES) 1907/2006 na vyžádání. Verze 06/2026. Údaje nepředstavují záruku vlastností.

DECO-COLOR

LIGHT BROWN

Světle hnědá (L) · anorg. pigment v práškové formě

IDENTIFIKACE

Hustota (20 °C): 4,4 g/cm³

BEZPEČNOST - KLASIFIKACE

Není klasifikováno jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Bez výstražných symbolů a signálního slova.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P312 Necitíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro cementové malty rozpustíte pigment v záměsové vodě před přidáním malty, nebo přidejte po smíchání a důkladně promíchejte pro rovnoměrnou barvu. Výsledná barva bude lépe dosažena na bílé maltě. Teplota při aplikaci +5 °C až +30 °C. Množství vody musí být při každém míchání stejné. Barvu doporučujeme nejprve vyzkoušet za reálných podmínek a počkat, až malta zaschne.

SPOTŘEBA

Přidávejte 50 g dávky dle požadované barvy na balení produktu. Při potřebě nad 2 % hmotnosti malty (10 dávek po 50 g / 25 kg) kontaktujte technické oddělení ISOMAT.

PRVNÍ POMOC

Při zasažení očí vyplachujte několik minut tekoucí vodou. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

SKLADOVÁNÍ / TRVANLIVOST

5 let od data výroby v originálním neotevřeném obalu, chraňte před vlhkostí a mrazem. Skladujte odděleně od oxidačních činidel.

BALENÍ

Plastová nádoba 250 g (5 × 50 g sáčků).

VÝROBCE

ISOMAT S.A., Building Chemicals, Mortars and Paints, 17th km Thessaloniki-Ag. Athanasios, GR-57003 Ag. Athanasios, Řecko · www.isomat.eu · product.safety@isomat.gr
Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 — tel. (24 h): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

Bezpečnostní list dle (ES) 1907/2006 na vyžádání. Verze 06/2026. Údaje nepředstavují záruku vlastností.