

TOPCOAT-PU 720

UV-STABILNÍ, POLYURETANOVÝ, OCHRANNÝ NÁTĚR

TOPCOAT-PU 720 je jednosložkový, barevný, alifatický, polyuretanový vrchní nátěr používaný k ochraně polyuretanových hydroizolací, zvláště pokud byla zvolena tmavá finální barva. Vytváří UV-stabilní, hydroizolační membránu a nabízí následující výhody:

- jednoduchá aplikace (jednosložkový výrobek)
- stálost barev
- lesklý a snadno čistitelný, pochůzný povrch
- elasticita
- odolnost vůči mrazu
- zachování jeho mechanických vlastností v teplotním rozpětí -40°C až +90°C.

Certifikován podle EN 1504-2 a klasifikován jako nátěr na povrchovou ochranu betonu. Certifikát č.: 2032-CPR-10.11. Také certifikováno podle EN 13813 a klasifikován jako potěr ze syntetické pryskyřice. Označeno CE.

OBLAST POUŽITÍ

TOPCOAT-PU 720 se používá k ochraně polyuretanových hydroizolací před:

- vystavením UV záření, zvláště pokud byla zvolená tmavá barva,
 - chodci a osobními auty (např. parkovací plochy).
- Dále se může použít k ochraně kovových a betonových povrchů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlastnosti produktu v tekuté formě

Tvar:	polyuretan prepolymer
Barvy:	bílá, šedá
Hustota:	1,16 kg/l
Viskozita:	270 mPa s (+23 °C)

Vlastnosti ztvrdlé membrány

Přetržení při prodloužení:	150% (EN ISO 527)
Pevnost v tahu:	20.5 N/mm ² (EN ISO 527)
Tvrďost podle SHORU D:	57

Vodotěsnost při hydrostatickém tlaku: 5 atm
(DIN 1048)

Sluneční odrazivost (SR): 88%
(ASTM E903-96)

Infračervená emise: 0.91
(ASTM C1371-04a)

Index Sluneční odrazivosti (SRI): 112
(ASTM E1980-01)

Přilnavost: > 2 N/mm²

Odolnost proti oděru: AR 0.5
(EN 13892-4 (BCA))

Odolnost vůči nárazům 8 Nm
(EN ISO 6272):

Kapilární nasákovost: 0.01 kg/m²·h^{0.5}
(EN 1602-3,
požadavek na
EN 1504-2: w< 0.1)

Propustnost CO₂: Sd = 184 m
(EN 1062-6,
požadavek Sd > 50m)

Paropropustnost: Sd = 0.65 m
(EN ISO 7783-2,
Třída I, Sd < 5m)

Umělé opotřebení: Vyhovuje
(EN 1062-11, 2000 h)
(bez vytváření
puchýřů, prasklin
nebo odlupování)

Provozní teplota: -40°C až +90°C

TOPCOAT-PU 720

UV-STABILNÍ, POLYURETANOVÝ, OCHRANNÝ NÁTĚR

APLIKACNÍ POSTUP

1. Příprava podkladu

Podklad musí být zcela suchý, čistý, zbavený mastnoty, bez uvolněných částic, prachu a pod. Stávající polyuretanové hydroizolační nátěry nevyžadují penetraci.

1.1 Kovové povrchy

Kovové povrchy by měly být:

- Suché a čisté.
- Bez mastnoty, volných částic, prachu atd., které mohou zhoršit přilnavost.
- Bez rzi nebo koroze, které by mohli zhoršit přilnavost.

Kovové povrchy, které jsou upraveny kartáčováním, třením, pískováním atp. a pak očištěné od prachu, jsou natřeny antikorozní penetrací EPOXYCOAT-AC v jedné nebo dvou vrstvách. EPOXYCOAT-AC se nanáší válečkem, štětcem nebo stříkáním. Druhá vrstva se aplikuje po zaschnutí první, nejpozději však do 24 hodin při spotřebě 150-200 g/m²/vrstva. TOPCOAT-PU 720 se aplikuje v rámci 24-48 od penetrace.

1.2. Betonové povrchy

Beton a jiné savé podklady s vlhkostí <4% ošetřete speciální penetrací PRIMER-PU 100 při spotřebě cca. 200 g/m². Podklady s vlhkostí >4% napenetrujte speciální, dvousložkovou penetrací PRIMER-PU 140 při spotřebě 150-250 g/m².

2. Aplikace

Před aplikací se doporučuje TOPCOAT-PU 720 mírně promíchat, až do vytvoření homogenní směsi. Vyhnete se nadmernému míchání, protože by mohlo dojít k zachytávání vzduchu v materiálu.

TOPCOAT-PU 720 se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách. První vrstva se nanáší 2-3 hodiny po penetraci a dokud je PRIMER-PU 100 ještě lepkavý. Druhá vrstva se nanáší do kříže po 4-24 hodinách v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Spotřeba: cca. 0,12-0,25 kg/m²/vrstva v závislosti na podkladu.

Náradí by se mělo čistit rozpouštědlem SM-28, zatímco je TOPCOAT-PU 720 ještě čerstvý.

BALENÍ

TOPCOAT-PU 720 se dodává v 1 kg, 5 kg a 20 kg baleních.

SKLADOVÁNÍ

9 měsíců od data výroby, jsou-li skladovány v originálním neotevřeném balení, při teplotě mezi +5°C a +35°C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

POZNÁMKY

- TOPCOAT-PU 720 není vhodný pro styk s chemicky upravovanou vodou v bazénech.
- Teplota při aplikaci a tvrdnutí by měla být mezi +5°C až +35°C.
- Nádoby by měly být použity ihned po otevření a nelze je skladovat.
- TOPCOAT-PU 720 je určen pouze pro profesionální použití.

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (VOC)

Podle směrnice 2004/42/CE (příloha II, tabulka A) je maximální povolený obsah VOC pro produkt podkategorií i, typ SB 500 g/l (2010). Produkt TOPCOAT-PU 720 obsahuje maximálně 500g/l VOC.





TOPCOAT-PU 720

UV-STABILNÍ, POLYURETANOVÝ, OCHRANNÝ NÁTĚR



2032

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

15

2032-CPR-10.11

Výrobek na povrchovou ochranu
Nátěr

VoP č.: TOPCOAT-PU 720/1838-01
EN 1504-2

Propustnost CO₂: Sd> 50m

Paropropustnost: Třída I (propustný)

Kapilární nasákovost: w <0.1 kg/m²·h^{0.5}

Přílnavost: ≥ 0.8 N/mm²

Umělé opotřebení: Vyhovuje

Reakce na oheň: Euroclass F

Nebezpečné látky v souladu s 5.3



ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios,
Greece

17

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR8

Potěrový materiál ze syntetické pryskyřice
pro vnitřní použití v budovách

DoP No.: TOPCOAT-PU 720 / 1864-01

Reakce na oheň: Ffl

Uvolňování korozivních láttek: ČR

Propustnost vody: NPD

Odolnost proti opotřebení: AR0,5

Přílnavost: B2,0

Odolnost proti nárazu: IR8

Zvuková izolace: NPD

Zvuková pohltivost: NPD

Tepelná odolnost: NPD

Chemická odolnost: NPD

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a zkušeností Oddělení výzkumu a vývoje naší společnosti a na výsledcích dlouhodobých aplikací produktu v praxi. Doporučení a návrhy týkající se použití produktu jsou poskytovány bez záruky, protože podmínky během aplikace jsou mimo kontrolu naší společnosti. Uživatel je proto odpovědný za výběr výrobku vhodného pro zamýšlenou aplikaci. Aktuální vydání tohoto technického listu automaticky ruší předchozí technické listy týkající se stejného produktu.

