

MAXX SOKLFIX

Lepidlo na lišty

POPIS VÝROBKU

Profesionálna, elastická, pretierateľná, lepiaca, montážna a tesniaca hmota s veľmi vysokou počiatočnou príľnavosťou, založená na MSP báze.

VLASTNOSTI

Tepelná odolnosť:	-40 °C do +100 °C
Vlhkosť a mrazuvzdornosť:	dobrá
Chemická odolnosť:	odolné voči všetkým poveternostným podmienkam, UV žiareniu, krátkodobému pôsobeniu zriedených kyselín, zásad a solí
Pretierateľnosť:	dobrá
Elasticita:	trvalo elastické

OBLASŤ POUŽITIA

SOKLFIX je vysoko kvalitný produkt na konštrukčné spájanie dosiek, líšt, stenových obkladov, podláh, stropov atď. V mnohých prípadoch nie je nutné lisovanie alebo lepenie.

Lepenie takmer všetkých bežných materiálov a (aj mokrých) plôch. Vnútorne a vonkajšie použitie bez farbenia. Môže byť pretretý väčšinou typov akrylových latexových a alkydových farieb. Najvhodnejšie na prilepenie soklových líšt a rôznych iných typov profilov.

Lepenie: omietky, sklá, zrkadiel, mnohých plastov (akrylových), (prírodných) kameňov, betónu, dreva a mnohých kovov na rôznych podkladoch a navzájom.

Príklady: obklady stien, stropné krytiny, izolačné dosky (minerálna vlna, pena, polyuretán, PS atď.), Stavebné konštrukcie, ozdoby, rámy, prahy, okenné parapety, soklové lišty, rámy, strešné a fasádne prvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základná zložka	MSP
Farba	biela
Hustota	1 569 kg/m ³
Výtlačnosť	3 mm/6,3 bar
Tuhnutie po	cca 10 min. pri +20 °C
Pevnosť dosiahnutá po	približne 4 hodinách
Tvrdosť (farebný)	cca 60 Shore A
Zmršťovanie	žiadne
Vytvrdenie	cca 2-3 mm za 24 hodín
Natiahnutie pred roztrhnutím	330 %
Vnútorne pevnosť	0.01 N/mm ²
Pevnosť v ťahu	cca 2,2 N/mm ²
Odolnosť voči plesni	vynikajúca

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu: podklad musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. Použite PRIMER CS 60 ® len tam, kde sú extrémne konštrukčné požiadavky pri veľmi pórovitých podkladoch. Neodporúčané podklady: PE, PP a teflón.

Náradie: ručná alebo pneumatická pištoľ.

Lepenie a montáž: naneste pružky alebo bodky. Stlačte a / alebo fixujte a nechajte vytvrdnúť.

Nepracujte pod + 5 °C.

Odstráňte ešte nezaschnuté zvyšky lepidla pomocou čistiaceho prostriedku CLEANER CS 60®.

SKLADOVANIE

SOKLFIX uchovávať v dobre uzavretom obale, v chlade, nesmie zmrznúť.

Trvanlivosť najmenej 12 mesiacov od dátumu výroby.

MAXX SOKLFIX

Lepidlo na lišty

BALENIE

Kartuša 290 ml.

Naše odporúčania na spracovanie sú založené na rozsiahlych skúškach a praktických skúsenostiach. Vzhľadom na širokú škálu materiálov a okolností, za ktorých sa aplikácia vykonáva, nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky a za akékoľvek škody vyplývajúce z použitia výrobku. Radi Vám kedykoľvek poradíme.

Pre vaše zdravie a zdravie vašej rodiny dôkladne vyvetrajte.

Trávime stále viac času v interiéri. Preto je stále dôležitejšia kvalita vzduchu a vyvetranie výparov inštalovaných materiálov na podlahách a stenách. Aby sa zabezpečilo zdravé životné prostredie, je dôležité venovať pozornosť zložkám izolačných materiálov podlahových krytín a stavebným produktom, ako sú izolačné panely, lepidlá a hydroizolačné materiály.

Spoľahnite sa na materiály s označením EMICODE®, aby ste si čo najlepšie chránili zdravie a hygienu vzduchu vo vašom okolí a vo vašej domácnosti. Tieto materiály majú nízke emisie, spĺňajú najprísnejšie požiadavky a normy a sú neustále kontrolované nezávislými skúšobnými organizáciami. EMICODE® tak roky zaručuje čistú a bezpečnú kvalitu ovzdušia v interiéri pre zdravú a komfortnú obytnú klímu.