



VELOSIT® PA 911

Univerzálny základný náter pre maltu a lepidlo

OBLASŤ POUŽITIA

VELOSIT PA 911 je akrylátový základný náter pre bežné podklady, ako sú sadrokartónové dosky, betón a murivo. Typické oblasti použitia zahŕňajú:

- Primer pod lepidlá a malty
- Prachová väzba
- Utesnenie nasiakavých povrchov

VLASTNOSTI

VELOSIT PA 911 je rýchlo schnúci akrylátový základný náter.

VELOSIT PA 911 spĺňa požiadavky EN 1504-2 pre impregnáciu (I) na použitie podľa princípu 1 podľa EN 1504-9.

VELOSIT PA 911 môže byť nanesený štetcom alebo valčekom.

- Zlepšenie príľnavosti na nasiakavých povrchoch vo vnútri
- Doba schnutia 2 - 3 hodiny pri 23 °C, 60 % rel. RF
- Bez rozpúšťadiel, nízky zápach

SPRACOVANIE

1.) Príprava povrchu

VELOSIT PA 911 je vhodný pre minerálne podklady, ako je betón, murivo a nasiakavé prírodné kamene, ale aj pre sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky.

Podklad musí byť zbavený všetkých separačných látok. Príprava povrchu je podrobne popísaná pre príslušné výrobky.

2.) Spracovanie

VELOSIT PA 911 je možné riediť maximálne 3 diely vody v závislosti na nasiakavosti podkladu. Produkt naneste valčekom alebo štetcom tak, aby ste sa vyhli tvorbe kaluží.

3.) Dodatočné spracovanie

VELOSIT PA 911 nevyžaduje žiadnu dodatočnú úpravu.

SPOTREBA

V závislosti od drsnosti a nasiakavosti povrchu. Typické hodnoty spotreby sú 0,03 – 0,1 l/m².

ČISTENIE

VELOSIT PA 911 v čerstvom nezatvrdnutom stave lezie odstrániť vodou. Akonáhle stvrdne, je potrebné použiť mechanické odstránenie.

AKOSTNÉ ZNAKY

Farba:	biela
Objemová hustota:	1,01 kg/l
Teplota podkladu:	5 - 35 °C
Absorpcia kapilárnej vody:	0,1 kg / m ² x h ^{0,5}
Hĺbka prieniku**:	> 5 mm
* 0,1 l/m ² na betóne.	

POZNÁMKY

VELOSIT PA 911 sa predáva iba profesionálnym spracovateľom.

Všetky stanovené vlastnosti produktu boli stanovené za kontrolovaných laboratórnych podmienok v súlade s príslušnými normami. Hodnoty stanovené v podmienkach staveniska sa môžu líšiť.

Vždy prosím používajte najnovšiu verziu tohto technického listu, ktorý je k dispozícii na webových stránkach www.velosit.de.

BALENIE

VELOSIT PA 911 sa dodáva v 10 kg plastových vedrách.

SKLADOVANIE

VELOSIT PA 911 je možné skladovať v neotvorenom originálnom balení po dobu 12 mesiacov pri 5 – 35 °C v suchom prostredí chránenom pred priamym slnečným svetlom.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤ

Vezmite prosím na vedomie aktuálne platnú kartu bezpečnostných údajov a preventívne opatrenia pre zaobchádzanie s produktom popísaným v tomto dokumentu.

Výrobca:

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 7
32805 Horn-Bad Meinberg
Nemecko
www.velosit.de

Distribútor:

ACARA PRAHA s.r.o.
Pri Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 232 000 888
www.acara.sk

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste vychádzajú zo znalostí a skúseností Oddelenia výskumu a vývoja našej spoločnosti a na výsledkoch dlhodobých aplikácií produktu v praxi. Odporúčania a návrhy týkajúce sa použitia produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky počas aplikácie sú mimo kontroly našej spoločnosti. Užívateľ je preto zodpovedný za výber výrobku vhodného pre zamýšľanú aplikáciu. Aktuálne vydanie tohto technického listu automaticky ruší predchádzajúce technické listy týkajúce sa rovnakého produktu.