


**STAUF**  
 seit 1828

# STAUF SSP RAPID

RYCHLÁ, CEMENTOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA



Číslo produktu	133140
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rychle připraveno pro instalaci podlahy</li> <li>• vynikající roztírací schopnost</li> <li>• vysoká pevnost</li> <li>• univerzální použití</li> </ul>
Rozsah použití	vyrovnání podlahových potěrů před nanesením STAUF lepidla na dřevěné podlahy a lepidla na textilní a elastické podlahy
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> <li>• broušený tmelový asfaltový potěr</li> <li>• beton C 25/30 podle DIN 1045 (neklouzávý povrch)</li> <li>• podlahy ze síranu vápenatého</li> <li>• dřevěná prkna, dřevovláknité desky</li> <li>• magnezitové a sádrové podlahy</li> <li>• dřevotřískové desky (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4)</li> <li>• kámen, keramika, teraco, dlaždice</li> <li>• cementové podlahy</li> <li>• podlahy s mezerami</li> </ul>
Vhodné základní nátěry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STAUF VDP 130</li> <li>• STAUF VPU 155 S + STAUF křemičitý písek</li> <li>• STAUF D 54</li> <li>• STAUF VDP 160</li> <li>• STAUF VEP 195 + STAUF křemičitý písek</li> <li>• STAUF WEP 180 + STAUF křemičitý písek</li> </ul>
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 1 mm vhodné pro otočné židle s kolečky podle DIN EN 12529</li> <li>• vhodné pro systémy podlahového vytápění</li> <li>• čerpatelné</li> <li>• velmi nízké emise</li> <li>• snížení napětí</li> </ul>
Barva	světle šedá
Spotřeba v g/m <sup>2</sup> na mm tloušťky vrstvy	1500 g na mm tloušťky vrstvy

Pochůznost	po 1 hodině při 20 °C, max. 65% rel. vlhkosti vzduchu
Připraveno na instalaci	2-10 hodin
Doplňující informace 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připraven k pokládce vrstvy o tloušťce 1 - 10 mm: Dřevěná podlaha: 4 hodiny (při použití typů M2A 10 hodin), Korkové a gumové podlahy: 10 hodin, Textilní podlahy, linoleum, PVC-CV podlahy: 2 hodiny</li> <li>Připravenost k pokládce vrstvy o tloušťce 10 - 20 mm: nejméně 14 hodin</li> <li>Připravenost k překrytí pro vrstvu o tloušťce 10 - 20 mm: minimálně 14 hodin</li> </ul>
Klimatické podmínky v místnosti při práci	minimálně 15 °C, maximálně 75% rel. vlhkosti, nejlépe max. 65%
Doplňující informace 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Připraveno k pokládce vrstvy o tloušťce 1-10 mm:</li> <li>dřevěné podlahy: 4 hodiny (s použitím typů M2A 10 hodin)</li> <li>korkové a gumové podlahy: 10 hodin</li> <li>pro instalaci na textilní krytiny, lino, CV kladkostroje: 2 hodiny</li> </ul>
Požadavky na dopravu	v suchém prostředí
Požadavky na skladování	v suchém prostředí
Skladovatelnost	6 měsíců
GIS kód	ZP1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balení	25 kg papírové pytle
Tloušťka vrstvy	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - 10 mm bez kameniva</li> <li>minimálně 1 mm pod podlahovou krytinou</li> <li>min. 2 mm pod dřevěnou podlahou</li> <li>5-20 mm s kamenivem</li> <li>3-10 mm s výztužnými vlákny</li> <li>tmelový asfaltový potěr 1-5 mm</li> </ul>
Míchací poměr složky A	<ul style="list-style-type: none"> <li>tloušťka vrstvy 1 - 10 mm: 25 kg vyrovnávací hmoty</li> <li>tloušťka vrstvy 5 - 20 mm: 25 kg vyrovnávací hmoty a 12 kg křemičitého písek</li> </ul>
Míchací poměr složky B	6 litrů vody




## PROHLÍDKA PODKLADU

Před zpracováním musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18356, DIN 18365 nebo odpovídajících národních norem. Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou pevnost povrchu, musí být trvale suchý, rovný, čistý a zbavený všech nečistot, které znemožňují adhezi. Kromě toho je třeba zkontrolovat porozitu a přilnavost povrchu. Zkontrolujte také obsah vlhkosti a absorpci podkladů, jakož i teplotu, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.



## PŘÍPRAVA PODKLADU

Správnou přípravou podkladu zajistíte, aby byl podklad připraven k pokládce. Podlahy musí být čisté, musí mít dostatečnou pevnost povrchu, musí být rovné, trvale suché a bez trhlin. Mechanické předúpravy podkladu (zametání, vysávání, mechanické kartáčování, pískování, frézování, tryskání) musí být provedeny v závislosti na typu a stavu podkladu. Trhliny a spoje, kromě dilatačních spár a dalších stavebních spár, musí být pevně uzavřeny opravnou pryskyřicí STAUF a podlahovými sponami. Dutiny a prohlubně mohou být vyplněny samonivelační vyrovnávací hmotou STAUF. Aby se zlepšila přilnavost lepidel a stěrkových hmot, podklad opatřete vhodným základním nátěrem.



## POSTUP MÍCHÁNÍ SLOŽEK

Přidejte určené množství vody (čisté a studené) do čisté míchací nádoby. Přidejte kompletní obsah nádoby a rovnoměrně promíchejte. K míchání použijte elektrické míchadlo s příbl. 600 - 800 ot/min se spirálou nebo velkým lopatkovým míchadlem. Míchejte, dokud nezískáte homogenní směs. Míchejte další dvě minuty, počkejte jednu minutu a poté znovu míchejte po dobu jedné minuty (NEPLATÍ pro směsi, které nejsou samonivelační). Nastavení vyrovnávací hmoty: Pro dosažení vyšší tloušťky vrstvy lze vyrovnávací hmotu nastavit o STAUF křemičitý písek. Přidejte 1 sáček (250 g) výztužných vláken STAUF po počátečním míchání a poté znovu míchejte 2 minuty.



## ZPRACOVÁNÍ

Naneste samonivelační hmotu ve stanovené době zpracování. Nevylévejte směs z míchací nádoby pouze na jedno místo, ale naneste na plochu cca. 2 x 2 m. Tloušťku vrstvy lze změnit pomocí stěrky nebo hladítka. Vyrovnávací hmotu odvzdušněte pomocí válečku s hřebíky. Samonivelační směsi nevyžadují žádnou další mechanickou roztírání. Nižší teploty nebo vyšší okolní vlhkost prodlužují dobu, než je podlaha připravena k instalaci. Směs je třeba ji chránit před přímým sluncem a průvanem. Před nanesením další vrstvy plniva nebo stěrkovací hmoty naneste disperzní základní nátěr STAUF. Nenanášejte primer na vyrovnávací a plnicí hmoty před lepením.



## OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené pokyny jsou založeny na zkouškách našich nejnovějších produktů a materiálů a jsou svou povahou pouze doporučeními, protože nemáme žádnou kontrolu nad skutečnou kvalitou provedené práce, použitými materiály a pracovními podmínkami. Jako takové nepředstavují žádnou přímo ani nepřímo vyjádřenou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konzultační služby, které poskytujeme zcela zdarma a nezávazně. Proto velmi doporučujeme před vlastní prací provedení zkoušek přímo v místě pokládky, aby tak bylo možné posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny dřívější technické informace (technické listy, instalační doporučení a další související informace) platnosti.